

Histolith® Leinölfarbe

Hoogwaardige lijnolieverf voor begrensd en niet maathoudende bouwdelen, buiten en binnen



Materiaal

Toepassing

Lijnolieverf ter behandeling van begrensd en niet maathoudende houten bouwdelen, buiten en binnen; In het bijzonder voor vakwerk, houten dakspanen en houten betimmeringen.

Eigenschappen

- aromatenvrij
- hoge weervastheid
- hoge elasticiteit
- lange opentijd

Materiaalbasis

Leinolie, met siccatief

Verpakking

1 liter, 2,5 liter

Kleur

In vele kleuren via ColorExpress.

Kleurvastheid conform BFS-Merkblatt Nr. 26:

Bindmiddel: klasse C

Pigmentering: groep 1 tot 3 naargelang de kleur

Lichte kleuren kunnen bij gebruik op vlakken met geringe lichtinval vergelen (bv. in binnenruimten). Deze eigenschap is typisch voor het lijnoliebindmiddel.

Glansgraad

Zijdeglanzend

Opgelet:

De glansgraad kan variëren naargelang het absorptievermogen van de ondergrond. Op bouwdelen waar directe zonnestraling op valt, neemt de glansgraad geleidelijk af.

Opslag

Koel

Verpakkingen goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,05 g/cm³ (voor de aankleuring)

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

| binnen 1 | binnen 2 | binnen 3 | buiten 1 | buiten 2 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| + | + | + | + | + |
| (-) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt | | | | |



Verwerking

| | |
|--------------------------------|---|
| Geschikte ondergronden | De ondergronden moeten vast, draagkrachtig, vrij zijn van vuil, deeltjes die de aanhechting verminderen, droog (houtvochtigheid < 15 %) en absorberend zijn. VOB, deel C, DIN 18 363, par. 3 respecteren. |
| Vorbereiding van de ondergrond | <p>Hout, onbehandeld: <i>Nieuwe houten bouwdeelen:</i> In de richting van de vezels schuren, grondig reinigen en vrijkomende stoffen zoals hars, en hargallen verwijderen. Scherpe kanten breken.</p> <p><i>Oud, verweerd hout:</i> Tot op de draagkrachtige ondergrond schuren of met het haalmes effenen en Grondig reinigen. Scherpe kanten breken.</p> |
| Verwerkingsmethode | <p>Draagkrachtige oude verflagen: Olie-/alkydharslakken: grondig schuren</p> <p>Dispersieverven en acryllakken: Verwijderen</p> |
| Opbouw van het systeem | <p>Strijken</p> <p>Grondlaag: Capalac Allgrund</p> <p>Tussenlaag: Histolith® Leinölfarbe</p> <p>Eindlaag: Histolith® Leinölfarbe</p> <p>Grond-/tussen-/eindlaag enkel aangekleurd aanbrengen.</p> |
| Verbruik | <p>Verwerking: Voor gebruik goed oproeren. Histolith® Leinölfarbe in de richting van de nerf strijken en goed effenen. Materiaal steeds dun aanbrengen en materiaaloverschot verdelen, anders kunnen er rimpels ontstaan in de verffilm.</p> <p>80–100 ml/m² per laag op gladde ondergrond. Exacte waarden bepalen aan de hand van een proef op het object.</p> |
| Verwerkingsomstandigheden | <p>Minimumtemperatuur voor materiaal, ondergrond en omgeving: +8 °C voor de ondergrond en omgeving.</p> |
| Droogtijd | <p>De ervaring leert dat bij lijnolieverven langere droogtijden moeten worden aangehouden dan bij moderne kunsharslakken.</p> <p>Histolith® Leinölfarbe is bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid na 8 uur regenvast en na 24 uur overschilderbaar. Bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid duurt het het drogen langer.</p> |
| Reinigen gereedschap | <p>Na gebruik met terpentijn.</p> |

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

Bevat maleïnezuuranhydride. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Let op: Indien lappen of doeken met het product doordrenkt is bestaat het gevaar voor zelfontbranding (product bevat lijnolie). Altijd in een goed luchtdicht afgesloten metalen bus bewaren of voor het weggooien laten drogen in de buitenlucht.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Let op! (stand conform laatste uitgave)

In lijnolie dedrenkte doeken en lappen kunnen spontaan ontbranden en moeten daarom steeds in goed gesloten blikken verpakkingen bewaard worden of voor het wegwerpen uiteengebruikt aan de lucht (in de open lucht) laten drogen.

Afval

Enkel restlege verpakkingen ter recyclage aanbieden. Verpakkingen met restjes op de afdeling voor oude lakken afgeven.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat < 220 g/l VOC.

Productcode

M-LL05

Inhoudstoffen

Lijnolie, Castor olie, Calciumcarbonaat, Silicaat, Alifaten, Glicolether, Glycol, Additieven.

Technisch advies

Zie veiligheidsblad.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be