TECHNISCHE INFORMATIE nr. 561

Capadecor StuccoDecor DI LUCE

Dispersieplamuur voor glanzende spateltechnieken op wanden binnen.

Materiaal

Toepassing

Capadecor StuccoDecor DI LUCE is een speciaal samengestelde dispersieplamuur voor glanzende spateltechnieken op binnenmuren.

Eigenschappen

- semi-transparant
- met water te verdunnen
- hoogglans, zonder extra afwerking
- rationeel en eenvoudig te verwerken
- met ColorExpress op kleur te maken
- absorberend
- waterdampdoorlatend

Verpakking

2½ en 5 liter

Kleur

Wit, semi-transparant.

Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in ca. 1300 kleuren uit de 3D- en CaparolColor-kleurenwaaier.

Om op grote oppervlakken kleurverschillen te voorkomen, de op kleurgemaakte verpakking onderling mengen. Bij afname vanaf 100 kg in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

Worden organische kleurpigmenten toegepast zoals bijv. rood, geel en oranje dan kan bij veel daglicht op de wand de gekozen kleur veranderen. Deze kleurverandering kan door toepassing van StuccoDecor Wachsdispersion beduidend worden vermindert maar niet voor 100 % worden voorkomen.

Glansgraad

Afhankelijk van de toepassing van zijdeglanzend tot glanzend.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,45 g/ml.
- Diffusie-equivalente luchtlaag Sd: μ_d-Waarde: ca. 0,06 m.

Aanvullende producten

- AkkordSpachtel fein
- StuccoDecor Wachsdispersion

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	○	–	–

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

CAPAROL

Verwerking

Geschikte ondergronden

Alle minerale oppervlakken binnen zoals kalk-gipspleister, gipskarton- en gipsplaten, beton etc.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Afhankelijk van het gewenste effect één tot twee pleisterlagen aanbrengen met Caparol- Akkordspachtel-Fein. Andere muurplamuren zijn NIET geschikt. Na voldoende droging de Akkordspachtellaag schuren met een schuurkorrel van max. P220 tot 240. Om de zuiging te egaliseren en het stof te binden voorstrijken met CapaTex Fix.

Opgepast Q2/Q3 pleisters / dunne gipslagen < 0,5mm Bij het gebruik van gipshoudende, hydraulisch afbindende pleister in het kwaliteitsniveau Q2/Q3 wordt een transparante, watergedragen grondering aanbevolen zoals CapaTex Fix of CapaTex Fix ThiX.

Verwerkingsmethode

Capadecor StuccoDecor DI LUCE spaarzaam aanbrengen een roestvrijstalen duoflex plamuurmes.

Eerste behandeling:

- totale oppervlak nat-in-nat behandelen
- eventuele spaanslagen na drogen verwijderen

Tweede en eventuele derde behandeling:

- de tweede laag aanbrengen als de eerste laag
- de glans wordt nu beter zichtbaar
- eventueel een derde laag aanbrengen waardoor een spiegelglans ontstaat

Polijsten van het oppervlak:

- na een korte droogtijd of na geheel drogen het oppervlak met het plamuurmes onder een geringe hoek licht afschrapen.
- door deze nabewerking ontstaat de specifieke glans.

Aanwijzing: Het mechanisch polijsten van het oppervlak alleen uitvoeren door deskundig personeel. Het zelfde resultaat kan ook worden bereikt door een derde laag aan te brengen.

Bij de juiste applicatie geeft SuccoDecor DI LUCE een zeer speciaal lichteffect. Het wisselende glanseffect kan door een derde laag nog meer versterkt worden. Een extra glanslaag is niet noodzakelijk. Door variatie in de wijze van applicatie ontstaan individuele eindresulaten zoals:
* Venetiaanse spachteltechniek
* Marmerimitatie
* Vlekvormige spachteltechniek

Verbruik

Ca. 80-100 ml/m² per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Mininimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is na 30-60 minuten het oppervlak droog. Doorgedroogd en te belasten na 1 tot 2 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Capadecor StuccoDecor DI LUCE spaarzaam aanbrengen een roestvrijstalen duoflex plamuurmes. Het plamuurmes moet vooraf met water en watervast schuurpapier, korrelgrootte 400-600, geschuurd worden.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen

Opmerkingen	Ondanks het zuigende oppervlak is de spachtellaag goed schoon te maken. Vervuiling door bijv. koffie, thee, mosterd, rubberenstrepen etc. zijn vrijwel onzichtbaar te verwijderen door wassen met water en een zachte doek. Om de reinigbaarheid te verhogen kan een toplaag worden aangebracht met Disboxan 450, verdund met 9 delen water. De toplaag met een zachte, schone doek aanbrengen. De kleur wordt hierdoor extra geaccentueerd. Zorg voor goede ventilatie. Is dit niet mogelijk dan de Disboxan 450 niet toepassen. Kalkafzetting uit water met een niet agressief reinigingsmiddel verwijderen. Het schoonmaken altijd voorzichtig uitvoeren. Indien het oppervlak niet meer schoon te maken is kan altijd een nieuwe laag StuccoDecor DI LUCE worden aangebracht. Bij kooktoestellen en spoelinstallaties de StuccoDecor DI LUCE niet toepassen tenzij een beschermende glasplaat wordt aangebracht.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik** **Conform EU-richtlijn** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG: Het VOS gehalte van dit product is max. 10 g/l
Productcode	M-DF02
Inhoudstoffen	Bevat polyacrylaathars, polyvinylacetaathars, aluminiumhydroxyde, water, additieven en conserveermiddel.
Servicecentrum	**DAW Belgium B.V.** Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.