Putzgrund 610 SPRINTER

Met water te verdunnen hechtprimer op minerale ondergronden, buiten.
SPRINTER - variante voor het koudere seizoen.

Materiaal

Deze SPRINTER variante **werd niet** ontwikkeld om de aanbreng van de Primer bij ongeschikte weersomstandigheden mogelijk te maken! Het resultaat van deze variant is dat de Primer echt snel een huid vormt zodat het oppervlak sneller belastbaar is (regen, vorst). De uiteindelijke harding en droging gebeurt – zoals bij het normale recept – naargelang de weersomstandigheden.

Niet met normaal materiaal mengen

Toepassing	Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel op minerale ondergronden voor toepassing buiten. Hechtingbevorderend voorstrijkmiddel onder sierpeisters. Door de enigszins ruwe structuur kan de sierpleister gemakkelijk en snel worden aangebracht. Bij toepassing buiten wordt een waterwerende laag aangebracht met Putzgrund 610 SPRINTER. Toe te passen in de diverse Capatect isolatiesystemen.
Eigenschappen	■ weerbestendig ■ met water te verdunnen ■ milieuvriendelijk en reukarm ■ waterafstotend ■ goede hechting op de ondergrond ■ dekt goed
Materiaalbasis	Kunststofdispersie.
Verpakking	20 kilo
Kleur	Wit. Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen met een reflectiewaarde tot ca. 70 in kleuren uit de 3D- en andere kleurenwaaiers. Met maximaal 25% CaparolColor- of AVA - AmphiColor-mengkleuren op kleur te brengen.
Opslag	Koel maar vorstvrij.
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm^3

Verwerking

Voorbereiding van de ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, vast, schoon, droog zijn en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen. Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 “ Ondergronden en hun voorbehandelingen“. Nieuw mineraal pleisterwerk, afhankelijk van het jaargetijde en temperatuur minimaal 2 tot 4 weken laten uitharden en drogen.

CAPAROL

Mengverhouding	Om de specifieke eigenschappen te behouden Putzgrund 610 SPRINTER niet mengen met andere producten
Verdunnen	Uitsluitend met water verdunnen.
Verbruik	Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 350 g/m^2. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	**Temperaturen bij verwerking en droging** Gedurende de verwerking moet de omgevings - en ondergrondtemperatuur tussen +1°C en +15°C liggen. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 90 % bedragen. Deze moeten in de drogingsfase minstens 4 uren aangehouden worden. Eerst daarna is de Primer met zijn huidvorming vroeg regenvast en bestand tegen lichte vorst tot - 5° C.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Opmerkingen	Putzgrund 610 SPRINTER is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Conform EU-richtlijn** **Enkel voor professioneel gebruik** Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245.
Afval	Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor gee igende ka- nalen afvoeren.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.
Productcode	M-GP01
Inhoudstoffen	Polyacrylaathars, Silicaat, Calciumcarbonaat, Titaandioxide, Aluminiumhydroxide, Water, Glicolether, Additieven, Conserveermiddel.
Servicecentrum	**DAW Belgium B.V.** Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.