

# DisboCRET 519



## Technische gegevens

Toepassing	Cement
Soortelijk massa	3,00 g/cm <sup>3</sup>
Verbruik	2 kg/m <sup>2</sup>

## Inhoudsstoffen

Productcode/Giscode	ZP1
Conserveermiddel	neen
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	< 0,1%, < 1 g/l
VOS-gehalte LEED (less water)	< 1 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervrij	ja
Waterverdunbaar conform 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Lood, cadmium, chroom V1	geen
SVHC>0,1% - Substances of Very High Concern	geen

## Milieulogo

## Duurzaamheidsverklaring

### Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stof	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Vloeibare coating op overwegend minerale ondergronden zoals bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, behang, gipskartonplaten. Niet bedoeld voor vloeroppervlakken en bereiden oppervlakken in parkeergarages, inritten enz.	Decoratieve coating, decoratieve pleister	VOS/SVOS	ja	ja	ja	ja
5	Vloeibare coatings voor minerale oppervlakken buiten. B.v. beton, metselwerk, minerale mortels en stopverf, pleisters, ETICS	Momenteel worden beschouwd als decoratieve verven en Dispersie-isolatiekleefstoffen	VOS	ja	ja	ja	ja

### Gebouwcertificering - LEED

Geschikt voor toepassing conform LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials)	Vereisten niet voldaan
LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)	Vereisten voldaan
Productcategorie	Flat topcoat
VOS-limiet	50 g/l
Voldoet aan de limiet	Ja
Aandeel recycling	Niet gekend
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

#### Duurzaamheidsverklaring Stand: 07-05-2020

Dit gegevensblad is samengesteld op basis van de meest recente stand van de techniek en onze ervaring. Met betrekking tot de diverse eisen van bouwcertificaten is de koper/gebruiker

niet ontheven van zijn verplichting om onze evaluatie op eigen verantwoordelijkheid te controleren op haar geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de respectieve vereisten.

Dit gegevensblad is alleen geldig in zijn laatste versie en in combinatie met de actuele Technische Informatie en het Veiligheidsinformatieblad.

Indien nodig kunt u op onze homepage controleren of deze versie up-to-date is.

**DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - [www.caparol.be](http://www.caparol.be) - [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be)**