Capadecor® VarioColl

Lijm voor VarioChips, met water te verdunnen, reukarm, vrij van oplosmiddelen en weekmakers.

Materiaal

Toepassing

Lijm voor Capadecor Chips, reukarm, vrij van oplosmiddelen en weekmakers en waterverdunbaar.

Eigenschappen

- E.L.F. (minimale emissie)
- eenvoudige en probleemloze verwerking
- vergeelt niet
- hecht uitstekend
- alkalivast
- lange "opentijd"(ca. 15-20 min.)

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie

Verpakking

12½ liter kunststofemmer, rond.

Kleur

Wit - Let op! bij sommige VarioChips-dessins moet de VarioColl op kleur gemaakt worden (raadpleeg TI 810)

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	○	–	–

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Verwerking

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle ondergronden, binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met OptiSilan TiefGrund of CapaTex Fix THIX

Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen voorstrijken met OptiSilan TiefGrund of Dupa Fix Grund.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen, stofvrij maken en voorstrijken met CapaSil Primer of Putzgrund 610. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen en voorstrijken met CapaSil Primer of Putzgrund 610.

Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandstenen- en bakstenenmetselwerk
Zonder speciale voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan TiefGrund of CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Dupa Fix Grund.

Onbehandeld glasvezelweefsel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Let op!
Wanneer er wordt voorgestreken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer moet een minimale droogtijd van 12 uur worden aangehouden om verder te kunnen werken. Afhankelijk van plaatselijke omstandigheden kunnen droogtijden beduidend langer zijn. Door de lange "opentijd" kunnen door in water oplosbare inhoudsstoffen vanuit de ondergrond verkleuringen geven. Bij dit soort ondergronden eerst voorstrijken met Caparol-Filtergrund Grob.
Bij behandeling van gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtinwerking blazen, onthechting of zachte delen ondergrond ontstaan. Zorg voor een snellere droging.

Opgepast Q2/Q3 pleisters / dunne gipslagen < 0,5mm Bij het gebruik van gipshoudende, hydraulisch afbindende pleister in het kwaliteitsniveau Q2/Q3 wordt een transparante, watergedragen grondering aanbevolen zoals CapaTex Fix of CapaTex Fix THIX.

Verwerkingsmethode	Aanbrengen met roller, kwast of airless-spuitapparatuur. Airless-zuigerpomp nozzle 0,021-0,025 inch spuitdruk 170-190 bar. Airless-membraampomp nozzle 0,021-0,026 inch spuitdruk 150-180 bar.
Opbouw van het systeem	De VarioColl vol en gelijkmatig aanbrengen en goed verdelen, zodanig dat de VarioChips voldoende kan hechten. De lijm aanbrengen met roller of spuitapparatuur. Bij sommige VarioChips-dessins moet de VarioColl op kleur gemaakt worden via Color-Express. Raadpleeg hiervoor het technisch informatieblad 810.
Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond: ca. 280 ml/m² bij rolapplicatie ca. 350 ml/m² bij spuitapplicatie Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Conform EU-richtlijn** **Uitsluitend voor professioneel gebruik** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Ve. In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.
Afval	Materiaalresten laten opdrogen en in de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l per 2010. Dit product bevat max. 1 g/l VOS.
Giscode	BSW20
Inhoudstoffen	Bevat polyvinylacetaat, titaandioxide, calciumcarnonaat, minerale pigmenten/vulstoffen, water, additieven en conserveermiddel.
Servicecentrum	**DAW Belgium B.V.** Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BV/SRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be