Histolith® Leinölfarbe

Hoogwaardige lijnolieverf voor begrensd en niet maathoudende bouwdelen, buiten en binnen

ColorExpress

Materiaal

Toepassing

Lijnolieverf ter behandeling van begrensd en niet maathoudende houten bouwdelen, buiten en binnen;
In het bijzonder voor vakwerk, houten dakspanen en houten betimmeringen.

Eigenschappen

- aromatenvrij
- hoge weervastheid
- hoge elasticiteit
- lange opentijd

Materiaalbasis

Leinolie, met siccatief

Verpakking

1 liter, 2,5 liter

Kleur

In vele kleuren via ColorExpress.

Kleurvastheid conform BFS-Merkblatt Nr. 26:
Bindmiddel: klasse C
Pigmentering: groep 1 tot 3 naargelang de kleur

Lichte kleuren kunnen bij gebruik op vlakken met geringe lichtinval vergelen (bv. in binnenruimten).
Deze eigenschap is typisch voor het lijnoliebindmiddel.

Glansgraad

Zijdeglanzend

Opgelet:
De glansgraad kan variëren naargelang het absorptievermogen van de ondergrond. Op bouwdelen waar directe zonnestraling op valt, neemt de glansgraad geleidelijk af.

Opslag

Koel.
In de originele, gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Verpakkingen goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,05 g/cm³ (voor de aankleuring)

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	+	+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

CAPAROL

Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergronden moeten vast, draagkrachting, vrij zijn van vuil, deeltjes die de aanhechting verminderen, droog (houtvochtigheid< 15 %) en absorberend zijn. VOB, deel C, DIN 18 363, par. 3 respecteren.
Voorbereiding van de ondergrond	**Hout, onbehandeld:** *Nieuwe houten bouwdelen:* In de richting van de vezels schuren, grondig reinigen en vrijkomende stoffen zoals hars, en hargallen verwijderen. Scherpe kanten breken. *Oud, verweerd hout:* Tot op de draagkrachtige ondergond schuren of met het haalmes effenen en Grondig reinigen. Scherpe kanten breken. **Draagkrachtige oude verflagen:** Olie-/alkydharslakken: grondig schuren **Dispersieverven en acryllakken:** Verwijderen
Verwerkingsmethode	Strijken
Opbouw van het systeem	**Grondlaag:** Capalac Allgrund / Histolith® Leinölfarbe + 10% Terpentijn verdunning **Tussenlaag:** Histolith® Leinölfarbe **Eindlaag:** Histolith® Leinölfarbe Grond-/tussen-/eindlaag enkel aangekleurd aanbrengen. **Verwerking:** Voor gebruik goed oproeren. Histolith® Leinölfarbe in de richting van de nerf strijken en goed effenen. Materiaal steeds dun aanbrengen en materiaaloverschot verdelen, anders kunnen er rimpels ontstaan in de verffilm.
Verbruik	80–100 ml/m² per laag op gladde ondergrond. Exacte waarden bepalen aan de hand van een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	**Minimumtemperatuur voor materiaal, ondergrond en omgeving:** +8 °C voor de ondergrond en omgeving.
Droogtijd	De ervaring leert dat bij lijnolieverven langere droogtijden moeten worden aangehouden dan bij moderne kunsharslakken. Histolith® Leinölfarbe is bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid na 8 uur regenvast en na 24 uur overschilderbaar. Bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid duurt het het drogen langer.
Reinigen gereedschap	Na gebruik met terpentine.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Conform EU-richtlijn** **Enkel voor professioneel gebruik** Bevat maleïnezuuranhydride. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Let op: Indien lappen of doeken met het product doordrenkt is bestaat het gevaar voor zelfontbranding (product bevat lijnolie). Altijd in een goed luchtdicht afgesloten metalen bus bewaren of voor het weggooien laten drogen in de buitenlucht. In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.
Let op! (stand conform laatste uitgave)	In lijnolie dedrenkte doeken en lappen kunnen spontaan ontbranden en moeten daarom steeds in goed gesloten blikken verpakkingen bewaard worden of voor het wegwerpen uitegebreuik aan de lucht (in de open lucht) laten drogen.
Afval	Enkel restlege verpakkingen ter recylclage aanbieden. Verpakkingen met restjes op de afdeling voor oude lakken afgeven.
EU-grenswaarde VOS	van dit product (cat A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat < 220 g/l VOC.
Productcode	M-LL05
Inhoudstoffen	Lijnolie, Castor olie, Calciumcarbonaat, Silicaat, Alifaten, Glicolether, Glycol, Additieven.
Technisch advies	Zie veiligheidsblad.
Servicecentrum	**DAW Belgium B.V.** Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.