Histolith® Trass-Kalkputz

Enduit à la chaux à liant hydraulique pour applications extérieures et intérieures.

Description de produit

Domaine d'utilisation	Comme couche de base ou comme couche de finition sur la maçonnerie, à l'intérieur et à l'extérieur.
Propriétés	■ grain 0-4 mm ■ résistance à la pression > 2,0 N/mm² ■ très perméable à la vapeur d'eau, µ ca. 10 ■ résistance au gel ■ application manuelle ou mécanique
Matériau de base	Chaux-trass et additifs minéraux selon DIN EN 13139.
Conditionnement	sac de 30 kg, silo sur demande
Teintes	gris clair
Stockage	Peut être conservé au sec pendant au moins 12 mois après la date de production.

Application

Supports appropriés	Maçonnerie coforme DIN EN 1996-1-1:2013-02.
Préparation du support	Le support doit être propre, sec et exempt de parties qui peuvent diminuer l'adhérence. L'enduit sous-jacent doit être suffisamment sec et rugueux. Bien nettoyer le support. Humidifier d'abord un support absorbant (mat-humide). Dans le cas d'une application par projection, appliquer Histolith® Trass-Vorspritzputz de manière semi-couvrante et laisser sécher jusqu'à ce q'une teinte légère apparaisse.
Préparation du matériau	■ Appliquer Histolith® Trass-Kalkputz à la main ou avec une machine à enduire courante ■ Quantité d'eau: env. 7 litres par sac ■ Temps d'emploi: env. 120 minutes
Méthode d'application	Appliquer le matériau sur le support prétraité dans une épaisseur de couche de 15 à 20 mm. Poncer la couche après séchage. Si le support est suffisamment sec, on peut appliquer une deuxième couche avec le même produit. L'épaisseur de couche moyenne doit s'élever à 20 mm à l'extérieur (épaisseur de couche minimale de 15 mm) et à 15 mm à l'intérieur (épaisseur de couche minimale de 10 mm). Si on veut obtenir une surface lisse, appliquer une couche de finition avec Histolith Feinputz ou Histolith Renovierspachtel après séchage.
Système de couches	Dans le cas d'une application à l'extérieur, un système de peinture doit être appliqué. Utiliser uniquement des systèmes de peinture très perméables à la vapeur d'eau, comme les peintures de dispersion au silicate Histolith® ou Histolith® Kalkfarbe.
Consommation	Env. 1,4 kg/m²/mm. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

CAPAROL

Conditions de mise en œuvre	5 °C au minimum et +30°C au maximum pour la température ambiante et celle du support durant l'application et le séchage. Ne pas appliquer à une humidité de l'air trop élevée, sous le soleil direct, par temps de pluie, vent fort ou brouillard.
Séchage/Temps de séchage	Appliquer la couche suivante après séchage suffisant, 1 jour par mm d'épaisseur de couche. Protéger la couche contre un séchage trop rapide.
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement après l'usage à l'eau.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglémentation en vigueur lors de l'impression)	Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les poussières ou brouillards. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON (070/245 245)/ un médecin. Contient: ciment Portland, produits chimiques, dihydroxyde de calcium. Les boues de ciment sont alcalines
Elimination des déchets	Laisser sécher les rester et déverser l'emballage via les canaux appropriés.
Giscode	ZP 1
Déclaration du contenu	Ciment, calciumhydroxide, additifs
Autres remarques	La catégorie de ce produit contient< 0,1 % le produit contient <1 g/l COV.
Assistance technique	Nous ne pouvons pas reprendre dans cette fiche technique tous les supports existants et leur préparation. Si vous voulez traiter un support que nous ne mentionnons pas, veuillez contacter un de nos agents techniques. Il vous aidera avec plaisir!
Centre Service Clients	**DAW Belgium S.R.L** Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.

DAW Belgium BV/SRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be