Histolith® Renovierspachtel

Mortier de réparation minéral en poudre pour l'intérieur et l'extérieur.

Description de produit

Domaine d'utilisation

Histolith® Renovierspachtel est adapté pour l'égalisation des supports rugueux et pour la réparation du plâtrage endommagé. La réparation peut être renforcée avec un treillis sur les supports fissurés.

Propriétés

- minéral, groupe de mortier enduit PII
- conforme DIN 18550
- granulométrie fin, grain maximal 0,5 mm
- feutrable
- renforcé de fibres
- applicable à la main et à la machine
- facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau $\mu < 12$

Matériau de base

Liant minéral selon avec des additifs minéraux.

Conditionnement

Sac de 25 kg

Teintes

Blanc

Stockage

Durée de conservation: au sec, 6 mois au minimum.

Approprié conforme Information Technique Nr. 606

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
+	+	+	+	+
(–) impropre / (○) partiellement approprié / (+) approprié				

Application

Supports appropriés

Le support doit être adhérent, propre, sec et exempt de matières qui diminuent l'adhérence.

Pour la préparation du support, nous vous renvoyons à "Supports et leur préparation".

CAPAROL

Préparation du support	**Enduits minéraux adhérents des groupe de mortiers-enduit PII et PIII:** Bien nettoyer la surface. Enlever soigneusement les couches d'enduit mal adhérentes. Imprégner les surfaces irrégulièrement absorbantes, farinantes et minérales avec Histolith® Silikat-Fixativ, dilué à l'eau dans le rapport 2:1 jusqu'à 1 : 1. **Surfaces fissurées** Les systèmes d'armature minéraux sont uniquement adaptés pour les fissures de retrait et les petites fissures au niveau des joints verticaux. Sur les fissures techniques, on ne donne pas de garanties. Les surfaces horizontales qu'on veut réparer avec Histolith® Renovierspachtel doivent être couvertes et doivent être inclinées. **Surfaces peintes** Nettoyer le support par tout moyen approprié. Imprégner avec Putzgrund 610.
Préparation du matériau	Histolith® Renovierspachtel peut être préparé manuellement ou à la machine. Ajouter 5-6 litres d'eau à un sac (25 kg) et remuer pour obtenir une masse sans grumeaux. Laisser ensuite mûrir durant 5 minutes et remuer de nouveau brièvement. Ajouter de l'eau si nécessaire. Temps d'emploi: env. 90 minutes à 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air.
Méthode d'application	Appliquer le produit à la spatule en acier inoxydable. Sur de grandes surfaces, nous recommandons une application à la machine. Après l'égalisation, il faut laisser sécher le mortier brièvement. Lisser ensuite à la spatule d'éponge ou lisser à la spatule en inox. Epaisseur de couche maximale: 10 mm; 20 mm pour les réparations locales. Marouflage du treillis Appliquer une épaisseur de couche de 4 mm de Histolith® Renovierspachtel. Maroufler Capatect-Gewebe 650/110 10 cm en chevauchant et serrer. Appliquer ensuite une couche de finition de 2 mm sur toute la surface et lisser à la spatule. Le treillis doit être complètement couvert. Attendre 24 heures avant d'appliquer une deuxième couche de finition (env. 3 mm) et feutrer d'une manière égale après un temps de séchage court.
Système de couches	Histolith® Renovierspachtel peut être recouvert de la plupart des peintures murales de Caparol.
Consommation	Env. 1300-1500 g/m²/mm épaisseur de couche (produit sec), selon la ruguosité du support. Déterminer la consommation exacte par un essai sur l'objet à traiter.
Conditions de mise en œuvre	Au moins 5 °C pour la température ambiante et le support durant l'application et le séchage.
Séchage/Temps de séchage	A 20 °C et une humidité relative de l'air de 65%, recouvrable après 7 jours. Pendant la période de séchage, les surfaces traitées doivent être protégées contre un séchage rapide.
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement après l'usage à l'eau.
Remarques	Couvrir soigneusement l'environnement de la surface à traiter, comme par exemple le verre, la céramique, les laques, la pierre naturelle, le métal et le bois.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglémentation en vigueur lors de l'impression)	**Conforme la directive Européenne** Uniquement pour l'utilisation industrielle. Danger. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les poussières ou brouillards. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. Garder sous clef. Contient: ciment Portland, produits chimiques. Les boues de ciment sont alcalines En cas d'ingestion accidentelle, consulter le Poisoncentre 070/245 245
Elimination des déchets	Offrir uniquement des sacs vides pour recyclage. Laisser sécher les restes et déverser dans l'emballage via les canaux appropriés.
Giscode	ZP 1
Déclaration du contenu	Ciment, résine vinyl-acétate, silicates, carbonate de calcium, pigments minéraux / charges, additives.
Centre Service Clients	**DAW Belgium S.R.L** Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

Information technique · Edition: 02-2024

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.

DAW Belgium BV/SRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be