

(Terme ancien: Disboxid 903 EP-Rapid)

# DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze



Accélérateur du séchage des impressions et des revêtements spéciaux à base de résine époxy.

## Description de produit

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Comme additif pour accélérer le durcissement du revêtement. Vous pouvez continuer à travailler plus vite. Utiliser avec DisboXID 460, DisboXID 461, DisboXID 462 et DisboXID 463.  |
| Propriétés            | Accélère le durcissement et réduit le temps de séchage entre les couches. Le revêtement est plus rapidement résistant aux charges mécaniques.  |
| Matériau de base      | A base d'un polyamide tertiaire.   |
| Conditionnement       | 6 x 0,5 l bidons dans une boîte en carton.   |
| Teintes               | Transparent  |
| Stockage              | L'addition du DisboXID 903 peut causer un jaunissement du revêtement dans certaines conditions. Ceci n'influence pas la fonctionnalité du revêtement.<br>Au frais et au sec.<br>Dans l'emballage original, fermé à 20 °C, ce produit se garde 12 mois. |
| Données techniques    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Teneur en matières sèches: 100 %</li> <li>■ Densité: env. 1,0 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>   |

## Application

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Introduction            | Pour le type du support et la préparation, consulter la fiche technique du revêtement concerné.   |
| Préparation du matériau | Ajouter l'accélérateur dans la bonne dose au durcisseur et mélanger soigneusement avec un mélangeur lent (400 tours/minute). Ajouter ensuite le durcisseur à la masse et mélanger soigneusement pour obtenir une masse homogène et une teinte égale. Verser dans un autre récipient et mélanger de nouveau soigneusement.   |
| Proportion de mélange   | <p>DisboXID 460:<br/>3 bidons de 0,5 litres DisboXID 903 pour un emballage de 25 kg</p> <p>DisboXID 461:<br/>2 bidons de 0,5 litres DisboXID 903 pour un emballage de 25 kg</p> <p>DisboXID 462:<br/>2 bidons de 0,5 litres DisboXID 903 pour un emballage de 25 kg<br/>1 bidon de 0,5 litres DisboXID 903 pour un emballage de 10 kg</p> <p>DisboXID 463:<br/>3 bidons de 0,5 litres DisboXID 903 pour un emballage de 30 kg</p> |



Système de couches

Consulter la fiche technique du produit en question.

Conditions d'emploi

10 °C au minimum et 30 °C au maximum pour le matériau, le support et la température ambiante. L'humidité relative de l'air ne peut pas dépasser les 80%. La température du support doit toujours être de 3°C au minimum au-dessus du point de rosée.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Temps d'attente          | Consulter la fiche technique du produit en question.  |
| Séchage/Temps de séchage | Consulter la fiche technique du produit en question.  |
| Nettoyage des outils     | Immédiatement après l'usage et dans le cas d'une pause plus longue avec DisboADD 419 Verdünner. |

## Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

### Uniquement pour un usage professionnel.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
 Peut provoquer une allergie cutanée.  
 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
 Se laver la peau soigneusement après manipulation.  
 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.  
 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.  
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.  
 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.  
 Continuer à rincer.  
 Consulter un médecin ou le centre Antipoison 070/245 245

Contient: 2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol et bisphénol.

Élimination des déchets

Déverser le contenu / l'emballage via les directives locales.

Giscode

RE 30

Plus de détails

Consulter, si nécessaire, la fiche de sécurité. Respecter les prescriptions de mise en oeuvre, de nettoyage et d'entretien de Disbon.

Centre Service Clients

**DAW Belgium sprl**  
 Tél.: (+32) (0)11 60 56 30  
 Fax: (+32) (0)11 52 56 07  
 E-mail: info-tech@daw.be  
 www.caparol.be