AmphiSilan Primer

Voorstrijkmiddel ter bevordering van de hechting onder siliconenhars-muurverven, binnen en buiten. Nevelvrij te verspuiten met Nespri-TEC.

Materiaal

Toepassing

Een met water te verdunnen, gepigmenteerd, speciaal voorstrijkmiddel. Verbetert de hechting op gladde ondergronden en verweerde, draagkrachtige kunstharssierpleisters onder NespriSilan-, AmphiSilan-, ThermoSan- en AmphiSilan Nespri-TEC verflagen. AmphiSilan Primer is nevelvrij te verspuiten. Afhankelijk van de weersomstandigheden is een beschermend net aan te bevelen.

Materiaalbasis

Speciale kunstharsdispersie.

Verpakking

- standaard en ColorExpress 10 liter, 25 liter en 120 liter

Kleur

Wit.

AmphiSilan Primer is met ColorExpress in vele lichte kleuren tot een reflectiewaarde 70 op kleur te maken.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm^3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	+	+

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Verwerking

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandeling".

Verwerkingsmethode

AmphiSilan Primer onverdund aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.

	Nevelvrij te verspuiten met een Nespray-airlessspuitapparaat. spuithoek: 50° Nespray-nozzle: 0,016-0,019 met dubbele uitgang druk: 150-180 bar. De temperatuur van het materiaal wordt door de Nespray-TEC-spuitapparatuur automatisch geregeld. De druk bij een gesloten spuitpistool moet in het blauwe vlak van de meter worden ingesteld. De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak.
Opbouw van het verfsysteem	AmphiSilan Primer onverdund verwerken.
Verbruik	Ca. 6 - 8 m²/L per laag, afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. Niet verwerken in de directe zon, bij hoge luchtvochtigheid, harde wind, mist of bij kans op regen of nachtvorst.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen. bij lagere temperaturen een langere droogtijd anhouden.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik of bij langere werkonderbrekingen met water reinigen.
Attentie	Niet geschikt op oppervlakken waarop water blijft staan. Om de speciale eigenschappen zeker te stellen de AmphiSilan Primer niet met andere materialen mengen.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Enkel voor professioneel gebruik** **Conform EU-richtlijn** Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spuitnevel en aërosolen niet inademen. Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken. In geval van accidentele indigestie raadpleeg een arts of bel het antigifcentrum 070/245 245
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Acrylaat-dispersie, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, silicaat, water, filmvormers, additieven en conserveermiddel. Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.
Servicecentrum	**DAW Belgium bvba** Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be