

Caparol-Binder

Kunststoffdispersion

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Hochwertiger Kunstharzdispersions-Binder zum Selbstansetzen von Fassaden- und Innenfarben, zur Grundierung, Veredelung von Leimfarben, zum Kleben schwerer Tapeten und Gewebe, für Glanzüberzüge, Lasuranstriche, Malereien u.v.a.m.

Anwendungsgebiete:

Veredelung von Leimfarben

Durch Zusatz von ca. 5–10 % Caparol-Binder zu der fertig abgeleimten Farbe wird eine Dauerwischfestigkeit erzielt.

Lasuranstriche

2 Teile Caparol-Binder mit 1 Teil Wasser verdünnen und fertige Dispersions-Volltonfarben wie AVA – AmphiColor Vollton- und Abtönfarben oder CaparolColor Vollton- und Abtönfarben zugeben. Die Mengenzugabe richtet sich nach dem gewünschten Lasureffekt.

Verkleben von Tapeten und Geweben

Beim Verkleben schwerer Tapeten oder auch Glasgewebetapeten wird die Klebekraft und Anfangshaftung des Kleisters durch Zugabe von 20 % Caparol-Binder verbessert.

Selbstangesetzte Farbe:

| | Bindung | wetterbeständig | waschbeständig |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| Raumteile | Binder | 1 | 1 |
| | Wasserfarbbrei | 2 | 3 |
| Gewichtsteile | Binder | 1 | 1 |
| | Farbe | 2 | 3 |
| | Wasser | 1 | 1,5 |

Eigenschaften

Der Anwendungsbereich von Caparol-Binder als universeller Dispersionsbinder ist sehr groß. Insbesondere auf dem Gebiet der am Bau erforderlichen Nebenarbeiten und Vorleistungen, in der Malerei, bei Restaurierungsarbeiten usw. bewährt sich Caparol-Binder als unentbehrlicher, vielseitiger Werkstoff.

Verpackung/Gebindegrößen

1 l, 5 l, 12,5 l

Farbtöne

Farblos auf trocknend

Mit lichtechten und alkalibeständigen Buntpigmenten oder Dispersions-Volltonfarben wie AVA – AmphiColor Vollton- und Abtönfarben oder CaparolColor Vollton- und Abtönfarben abtönbar.

Glanzgrad

Je nach Verdünnung mit Wasser seidenglänzend bis matt.



TECHNISCHE INFORMATION NR. 001

Lagerung

Kühl, aber frostfrei.

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

| innen 1 | innen 2 | innen 3 | außen 1 | außen 2 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| + | + | + | + | + |
| (-) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet | | | | |

Verarbeitung

Auftragsverfahren

Mit Caparol-Binder angesetzte Farben können gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Beschichtungsaufbau

Bei selbstangesehter Farbe:

Eine farblose Grundierung mit Caparol-Binder, 1 : 5 mit Wasser verdünnt. Zwischen- und Schlußbeschichtung mit der selbstangesehten Farbe.

Verarbeitungsbedingungen

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung:
+5 °C für Umluft und Untergrund.

Hinweise

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-GF01

Deklaration der Inhaltsstoffe

Polyvinylacetatharzdispersion, Wasser, Aliphaten (< 0,5 %), Additive, Konservierungsmittel

Technischer Beratungsservice

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Technische Information Nr. 001 · Stand: 07-2021

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.be.