Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht

Acrylaatkit voor het afdichten van naden bij cellenbetonplaten.
Snel regenbestendig.

Materiaal

Toepassing	Voor het afdichten van aansluitnaden bij cellenbetonplaten. Kitvoeg mag niet constant met water worden belast.
Eigenschappen	■ elastisch ■ snel met regen te belasten ■ na voldoende droging overschilderbaar met Disbofein-cellenbetonproducten
Materiaalbasis	Acrylaat-dispersie
Verpakking	2,5 kg worst (6 stuks in een doos)
Kleur	Wit
Opslag	Koel, maar vorstvrij en droog bewaren Ongeopende verpakking is ca. 12 maanden houdbaar.
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ca. 1,8 g/cm^3 ■ Toegelaten vervorming: max. 20 %, afgestemd op de voegbreedte ■ Krimp: ca. 20 % ■ Voegbreedte: max. 30 mm

Verwerking

Geschikte ondergronden	Cellenbeton en zuigende minerale ondergronden. Het hechtvlak moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.
Voorbereiding van de ondergrond	Let op dat de voegbreedte en voegdiepte overeenkomen conform de voorschriften van de cellebeton-fabrikant. Als rugvulling van de kitvoeg een ronde, celdichte schuimstof aanbrengen zodanig dat de juiste verhouding voegbreedte en voegdiepte wordt bereikt.
Gereedmaken van het materiaal	Kit is klaar voor gebruik. De schuine zijde van de worst op de juiste dikte afsnijden.
Verwerkingsmethode	Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht gelijkmatig in de voegen aanbrengen, de hechtvlakken moeten nat zijn. De voegkit mag niet aan de voegvulling hechten. Voordat zich een huid heeft gevormd de Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht gladstrijken.
Verbruik	Bij een voegafmeting van 10 x 10 mm ca. 190 g/m. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Min. 5 °C en max. 40 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd	Ca. 0,5 mm per 24 uur bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid. Aanwijzing: Na voldoende drogen is de kit met alle Disbofein- cellebetonproducten overschilderbaar.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Conform EU-richtlijn**
	Enkel voor professioneel gebruik
	Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
	In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.
Afval	Materiaalresten laten opdrogen en in de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
Servicecentrum	**DAW Belgium bvba**
	Tel.: (+32) (0)11 60 56 30
	Fax: (+32) (0)11 52 56 07
	E-mail: info-tech@daw.be
	www.caparol.be

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Coatings Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.caparol.nl · email info@caparol.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be