

Capatect LUP 170

Kalk-Zement Leichtarmierungsputz mit EPS

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Capatect LUP 170 ist sehr geeignet als: <ul style="list-style-type: none">■ Leichter Unterputz unter Oberputze■ Unterputz auf isolierendes Mauerwerk
Eigenschaften	Geeignete Untergründe: <ul style="list-style-type: none">■ Mauerwerk - DIN 1053■ Beton (roh bekistet, saugend) DIN 1045, EN 206■ Putzträger - DIN V 18550 <ul style="list-style-type: none">■ innen und außen■ manuelle und maschinelle Verarbeitung■ hoher Ertrag■ spannungsarm■ leichte organische Zuschlagstoffe
Verpackung/Gebindegrößen	25 kg
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei auf Holzgitter
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">■ Dichte: 1,66 g/cm³■ Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,52 \text{ W/mK}$■ Diffusionswiderstandszahl μ (H₂O): $\mu = 5/20$■ Bindemittelbasis: Zement - DIN EN 197-1 Kalk - DIN EN 459-2 und selektierte Additive und Stoffe um die Verarbeitungseigenschaften zu verbessern.

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Der Untergrund muß fest, tragfähig, sauber, frostfrei und trocken sein.
Untergrundvorbereitung	Nicht tragfähige Schichten, Staub, lose Teile, Reste Verschalungsöl, Farbe usw. müssen restlos entfernt werden. Für neue Untergründe gelten die Verarbeitungsvorschriften des Fabrikantes. Im Falle von Zweifel, bitte Rat fragen.
Materialzubereitung	Ca; 7 L Wasser per Sack von 25 kg



TECHNISCHE INFORMATION NR.

Auftragsverfahren	Capatect LUP 170 kan manuell oder mit der Putzmaschine verarbeitet werden. Bei Untergründe mit erhöhtem Risiko auf Rißbildung, muß im obersten Teil das Armierungsgewebe Capatect 666/110 Gewebe eingebettet werden und eine Miniumumschichtdicke von 15 mm beinragen. Bei 2 Schichten muß die erste schicht aufgeraut werden. Hierbei gelten die Richtlinien van der göultigen DIN V 18550.
Verbrauch	Ertrag von 25 kg Trockenmörtel: ca. 23,5 L = ca. 1,5 m ² bei Schichtdicke von 15 mm Oder ca. 1,1 kg/m ² /mm.
Verarbeitungsbedingungen	Capatect LUP 170 ist arm an Chromaten konform 2003/53. Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen die Umgebung- und Untergrundtemperatur nicht unter 5°C liegen.
Hinweis	Keine lösemittelhaltige Endsichten gebrauchen

Hinweise

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Konform EU-Richtlinie

Nur für gewerbliche Anwendung

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P313 Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Technischer Beratungsservice

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische Information Nr. - Stand: 11-2022

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.be.