

Capadecor Calcino Romantico

Enduit à la chaux minéral pour des techniques de spatule lisses de haute qualité à l'intérieur

Description de produit

Domaine d'utilisation

Enduit minéral pour la décoration des murs et des plafonds. Contient de la chaux, de la poudre de marbre et de l'eau. Calcino Romantico donne une finition décorative de haute qualité, dans des pièces représentatives comme des bureaux, des halls d'accueil, des hôtels, des banques, des études de notaire, des cabinets d'avocats et dans le secteur privé.

Propriétés

- à base minérale
- caractère pierreux
- absorbant
- application facile
- peut être teinté par produit

Conditionnement

15 kg

Teintes

- **Calcino Romantico:** Blanc naturel
- **Couleurs:** livré teinté (prêt à l'usage)

Couleurs:

Nom de la couleur	Numéro de la couleur
Système CAPAROL 3D	
ANTIKWEISS	
AMBER	20; 25
APPRICO	30
BAROLO	80
CAMEO	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
CURRY	20
FERRO	35
GINSTER	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
GRANIT	10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50
GRAU	30
GRENADIN	100; 140



INFORMATION TECHNIQUE

Nom de la couleur	Numéro de la couleur
JURA	30; 40
LACHS	105
Lago	55; 90
Lazur	165
MAGMA	95; 100; 105; 110; 115; 120;130
MAI	5; 15; 20
OASE	50
ONYX	25; 95; 100
PALAZZO	5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240
ROSE	85
SAPHIR	25; 30; 45
SIENNA	5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70
VENATO	10; 20; 25; 40; 45; 50
CaparolColor	
Mais	18
Histolith	
Umbra dunkel	50
Calcino Decor Farbtöne¹	
Agave 65	+1; +2; +3; +4
Agave 100	+1; +2; +3; +4
Aprico 65	+1; +2; +3; +4
Bordeaux 40	+1; +2; +3; +4
Caramel 100	+1; +2; +3; +4
Korall 165	+1; +2; +3; +4
Lachs 75	+1; +2; +3; +4
Laser 20	+1; +2; +3; +4
Lazur 125	+1; +2; +3; +4
Oliv 5	+1; +2; +3; +4
Onyx 100	+1; +2; +3; +4
Pacific 5	+1; +2; +3; +4
Pacific 100	+1; +2; +3; +4
Palazzo 220	+1; +2; +3; +4
Palazzo 225	+1; +2; +3; +4
Palazzo 330	+1; +2; +3; +4
Patina 35	+1; +2; +3; +4
Patina 40	+1; +2; +3; +4
Patina 65	+1; +2; +3; +4
Rose 105	+1; +2; +3; +4
Siena 165	+1; +2; +3; +4
Tundra 5	+1; +2; +3; +4
RAL	
7023	Betongrau

INFORMATION TECHNIQUE

¹ Attention! Les couleurs de Calcino Decor ne sont pas identiques aux couleurs du Caparol 3D. La formule de la couleur a spécialement été conçue pour le Calcino Decor.

Selon l'application et la structure choisies, les couleurs peuvent dévier des échantillons de couleur du nuancier.

Important: Utiliser sur une surface toujours du matériau de la même production. Dans le cas de différentes charges, mélanger les produits pour éviter des différences de couleur dans le résultat final.

Degré de brillance

Mat satiné à brillant satiné
(selon la densification)

Stockage

Stocker au frais, mais à l'abri du gel. Ne pas stocker à une température < 5 °C.
Stocker les emballages entamés bien fermés, hermétiquement, pour éviter la formation de grumeaux et le séchage.

Produits supplémentaires

■ Capadecor DecoGrund
■ CapaSil Primer

Remarque

Calcino Romantico est livré ex-usine dans la couleur souhaitée. A la livraison, la consistance du produit teinté est déjà correct; ne plus mélanger le produit. Si vous le mélanger de nouveau, le produit devient visiblement plus liquide. Il ne faut donc pas y toucher durant env. 2 jours pour rétablir la consistance.

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
+	+	-	-	-
(-) ne pas approprié / (○) partiellement approprié / (+) approprié				

Application

Supports appropriés

Le support doit être stable, adhérent, propre, sec et exempt de matières qui diminuent l'adhérence.

Préparation du support

Enduits minéraux

Peindre les enduits adhérents, normalement absorbants sans préparation. Imprégner les couches d'enduit poreuses, sablantes ou absorbantes avec CapaTex Fix.

Enduits de plâtre et de projection

Imprégner avec CapaSil Primer. Poncer du frittage et des bavures sur l'enduit de plâtre. Dépoussiérer la surface, imprégner avec CapaTex Fix.

Panneaux de plâtre

Imprégner les panneaux absorbants avec CapaTex Fix. Appliquer une couche d'impression avec CapaSil Primer sur les panneaux lisses, très étanches.

Panneaux de plâtre enrobés de carton

Poncer d'éventuelles bavures. Dépoussiérer la surface. Imprégner les réparations de plâtre avec CapaSil Primer ou CapaTex Fix. Imprégner les panneaux avec des composants solubles dans l'eau avec IsoGrund Ultra.

Béton

Enlever d'éventuels restes d'huile de décoffrage.

Couches de peinture bien adhérentes

Peindre les surfaces mates, modérément absorbantes sans impression. Rendre rugueuses les surfaces brillantes et les couches de laque, nettoyer et imprégner avec CapaSil Primer.

Couches de peinture mal adhérentes

Enlever complètement les laques, peintures de dispersion ou enduits décoratifs à base de résine synthétique mal adhérents. Appliquer une couche d'impression sur les surfaces lisses, faiblement absorbantes avec CapaSil Primer.

Appliquer une couche d'impression sur les surfaces absorbantes, sablantes ou poreuses avec CapaTex Fix. Enlever mécaniquement les couches de peinture minérales mal adhérentes et dépoussiérer la surface. Imprégner avec CapaTex Fix.

Le papier ingrain, le papier à relief ou d'autre papier peint ou treillis de fibres de verre

Peindre sans préparation.

Papier peint mal adhérent

Enlever le papier peint complètement. Laver les restes de colle et de maculature. Imprégner avec CapaTex Fix.

Surfaces avec des taches de nicotine, d'eau, de suie ou de graisse

Nettoyer à l'eau après l'ajout d'un nettoyant courant. Imprégner avec IsoGrund Ultra. Peindre les surfaces fort polluées avec IsoDeck ou IsoDeck Ultra.

Surfaces en bois et ligneuses

Peindre le support avec les produits diluables à l'eau Capalac Aqua ou Capacryl Aqua. Consultez les fiches d'information en question.

Petits défauts

Après la préparation requise, réparer les petits défauts avec Caparol Akkordspachtel, selon les prescriptions. Imprégner de nouveau, si nécessaire.

Attention Q2/Q3 enduits/ couches de plâtre minces < 0,5mm En cas d'utilisation d'enduits à chaux, séchant hydrahyliquement dans les niveaux de qualité Q2/Q3 une couche de fond transparente à base d'eau est conseillée comme avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix ThiX.

Préparation du matériau

Calcino Romantico est prêt à l'emploi et ne peut **PAS** être remué.

Méthode d'application

Préparation Capadecor DecoGrund

Après la préparation du support nécessaire, il faut toujours appliquer une couche de fond ou intermédiaire avec Capadecor DecoGrund ou CapaSil Primer. Egaliser des inégalités dans le support avant et imprégner avec Capadecor DecoGrund ou CapaSil Primer. Dans le cas de fissures dans l'enduit, maroufler un treillis d'armature dans l'enduit de mortier.

Des fissures techniques de construction ne peuvent, à cause de leur action parfois extrême, pas être pontées d'une façon durable et invisible. Après un séchage suffisant de la couche de fond, on peut appliquer le Calcino Romantico. Le système Calcino est appliqué en 2 phases. Par phase, on applique plusieurs couches.

Attention!

Toujours nettoyer les outils et traiter prudemment pour éviter des dommages. Tenir propre les bords des seaux pour éviter des restes de matériau durs. Durant les pauses de travail, couvrir le matériau. **Ne pas diluer** Calcino Romantico.

1. Première phase (technique de décoration Authentico)

Appliquer sur la surface entière une couche d'enduit avec Calcino Romantico dans la teinte souhaitée. Gratter sur l'épaisseur du grain. Après un temps de séchage court, enlever les traits de spatule sous légère pression. Utiliser la spatule aux dimensions 240 x 100 mm.

La couche doit sécher durant au moins 12 heures pour éviter un détachement. Respecter un temps de séchage plus long par temps froid et humide.

2. Deuxième phase (technique de décoration Authentico)

Appliquer sur la surface totale une couche d'enduit avec Calcino Romantico dans la teinte souhaitée et gratter sur l'épaisseur du grain.

Après un temps de séchage court, manipuler la couche à la face latérale de la spatule sous un angle de 90°. Utiliser une spatule aux dimensions 240 x 100 mm, p.ex. la spatule ArteTwin, vénitienne ou plastique. Si la couche est mate-humide, on peut l'étancher localement à la spatule pour augmenter la brillance.

Imprégner:

Laisser sécher la surface durant 3 à 6 jours pour éviter la carbonatation (durcissement de la chaux par absorption du CO₂). Une impression trop rapide peut causer des décolorations. Comme le Calcino Romantico a une surface légèrement rugueuse après application, la consommation de Stucco Decor Wachsdispersion est plus élevée, ce qui peut changer la couleur du Calcino Romantico. Nous conseillons d'appliquer une surface de test sur l'objet pour les deux matériaux.

Calcino-Imprägnierpaste n'est pas approprié pour la protection de Calcino Romantico.

Consommation

Authentico: env. 600 g/m² par couche
Travertino: env. 1000 - 1500 g/m²

Sur des supports rugueux et fort absorbants et selon la méthode d'application, la consommation peut fort varier. Déterminer la consommation exacte par un essai sur l'objet.

Si on applique la technique de décoration Travertino, suivez les instructions.

Conditions de mise en œuvre

10 °C au minimum pour la température ambiante et celle du support durant l'application et le séchage.

Outils

- Spatule lisse vénitienne aux coins arrondis
- Spatule à polir
- Spatule ArteTwin ou spatule synthétique équivalente

Attention:

On peut utiliser la même spatule pour différents travaux. Les outils endommagés causent des rayures. Poncer une nouvelle spatule au papier émeri (grain 400-600).

Ne pas utiliser les outils qu'on a utilisé pour le Calcino Romantico également pour l'application du Calcino Decor.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau, immédiatement après l'usage.
Durant l'application, utiliser toujours des outils propres.

Conseil

Nettoyage et entretien

Calcino-Imprãgniernpaste ne donne aucune protection contre l'eau giclante (taches de chaux) et contre les pollutions par la graisse, l'acide, le goudron, le café, le thé et d'autres substances décolorantes. On peut enlever une légère pollution à l'eau chaude, éventuellement après l'ajout d'un nettoyant neutre. Attention! N'utiliser pas de nettoyants qui font dissoudre la chaux.

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Uniquement pour un usage professionnel

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. Garder sous clef.

Contient: dihydroxyde de calcium

Elimination des déchets

Contenu/emballage selon les règles locaux.

Valeur limite UE de COV

Ce produit contient < 1 g/l COV.

Déclaration du contenu

Hydroxide de calcium, carbonate de calcium et de l'eau

Assistance technique

Nous ne pouvons pas reprendre dans cette fiche technique tous les supports et leur traitement existants dans la pratique. Si vous devez traiter des supports qui ne sont pas mentionnés dans cette fiche technique, demandez nos conseils pour votre objet.

Centre Service Clients

DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be