

CapaWood F7 LongLife

Mittelschichtige, hoch wetterbeständige Holzlasur mit UV-Schutz für den Außenbereich.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Für die farbige Gestaltung sowie Feuchte- und UV-Schutz von maßhaltigen Holzbauteilen wie Fenster und Türen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen wie Nut- und Federverbreterungen, Fensterläden, Tore u.ä. geeignet. Anwendbar im Außenbereich. Nach dem derzeitigen Stand der Technik sind im freibewitterten Außenbereich 2–3-jährige Pflege- bzw. Renovierungsintervalle einzuhalten.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ biozidfrei ■ tropfgehämmt ■ hoher UV-Schutz durch transparente Eisenoxidpigmente ■ zusätzlicher UV-Schutz durch UV-Schutz-Filter ■ langlebiger Feuchteschutz ■ hoch diffusionsfähig ■ auch bei großflächigen Arbeiten durch lange Offenzeit ein gleichmäßiges, ansatzfreies Lasurbild
Materialbasis	Alkydharz mit aromatenfreien Lösemitteln.
Verpackung/Gebindegrößen	750 ml, 2,5 l: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sonderfarbtöne: 750 ml, 2,5 l: ColorExpress
Farbtöne	<p>Farblos</p> <p>Über die ColorExpress-Stationenauch in 89 Sonderfarbtönen der 3D-Collection gem. Farbtonkarte sowie in vielen Farbtönen anderer Kollektionen herstellbar.</p> <p>Hinweis: Einige Farbtöne sind nur bedingt im Außenbereich einsetzbar. Informationen hierüber sind an den ColorExpress-Stationen erhältlich. CapaWood F7-LongLife „farblos“ im Außenbereich nur als Grundanstrich unter farbiger Lasur oder als Deckanstrich auf dunkelfarbiger Lasur verwenden, da sonst kein ausreichender UV-Schutz gewährleistet ist. Im freibewitterten Außenbereich keine farblose Lasur verwenden.</p>
Glanzgrad	Seidenglänzend: ca. 14.5 GU/85 ° Konform DIN 13300/ISO 2813:2014 Der Glanzgrad kann in Abhängigkeit von der Holzoberfläche variieren.
Lagerung	Kühl Gebinde dicht verschlossen halten.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dichte: ca. 0,95 g/cm³ ■ Festkörpergehalt: Gewicht%: 51 Volumen%:42



Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
○	○	○	+	+
(-) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet				

Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile.
Der Untergrund muß sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.
Die Holzfeuchte darf bei maßhaltigen Holzbauteilen 13 % und bei begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen 15 % nicht überschreiten.
Die Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes sind zu beachten. Diese sind Voraussetzung für einen dauerhaften Holzschutz mit Beschichtungsstoffen.

Untergrundvorbereitung

Neue Holzbauteile:

Glatte Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Im Außenbereich vorher Imprägnierung mit CapaWood F7 LongLife, verdünnt aufbringen.

Altes Holz unbehandelt:

Vergraute, verwitterte Holzoberflächen bis auf das gesunde, tragfähige Holz abschleifen, gründlich reinigen und im Außenbereich vorher Imprägnierung mit CapaWood F7 LongLife, verdünnt aufbringen.

Beschichtetes Holz:

Nicht tragfähige Altbeschichtungen bis auf das Holz vollständig entfernen. Im Außenbereich vorher Imprägnierung mit CapaWood F7 LongLife, verdünnt, aufbringen.
Tragfähige Altbeschichtungen anschleifen, reinigen und auf Verträglichkeit mit CapaWood F7 LongLife prüfen.

Auftragsverfahren

CapaWood F7 LongLife sehr gut aufrühren und mit dem Pinsel unverdünnt auftragen

Beschichtungsaufbau

Verarbeitung:

--

Beschichtungsaufbau:

	Außen
	maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
Grundbeschichtung	CapaWood F7 LongLife (verdünnt)
Zwischenbeschichtung	CapaWood F7 Longlife ¹⁾
Schlußbeschichtung	CapaWood F7 LongLife

1)	Für einen optimalen UV-Schutz ist bei hellen Farbtönen eine zweifache Zwischenbeschichtung erforderlich. Bei dunklen Farbtönen (Farbton Nußbaum und dunkler) genügt eine Zwischenbeschichtung. Das farblose Produkt ist kein UV-Schutz und dient vorrangig als Basismaterial für Grund- und Zwischenbeschichtungen
----	--

Masertechnik für Holzbauteile im Außenbereich:

für fleckige bzw. nicht mehr lasierfähige Holzoberflächen	Rohes Holz mit CapaWood F7 LongLife imprägnieren
	1–2 x CapaWood Aqua Isolation
	1–2 x CapaWood F7 LongLife

Verbrauch

Streichauftrag 10 - 12 m²/l..

Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur:

- Mind. 5 °C (günstiger Bereich: 10 bis 25 °C)
- Relative Luftfeuchte: ≤ 80%

Trocknung/Trockenzeit

Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 10–16 Stunden trocken und überstreichbar.
Das Saugvermögen des Holzuntergrundes beeinflusst Trocknung und Glanz. Auf Hölzern mit Holzinhaltsstoffen (z.B. Eiche) können sich Trocknungsverzögerungen einstellen.

Hinweise

<p>Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)</p>	<p>Konform EU-Richtlinie Nur für professionelle Anwendung.</p> <p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.</p> <p>Enthält: Reaktionsmasse aus Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat.</p>
<p>Entsorgung</p>	<p>Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.</p>
<p>EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt</p>	<p>dieses Produktes (Kat. A/e): max. 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l.</p>
<p>Giscode</p>	<p>BSL40</p>
<p>Produkt-Code Farben und Lacke</p>	<p>M-KH02</p>
<p>Deklaration der Inhaltsstoffe</p>	<p>Alkydharz, Silikate, Aliphaten, Glykolether, Glykole, Additive</p>
<p>Nähere Angaben</p>	<p>siehe Sicherheitsdatenblatt</p>
<p>Technischer Beratungsservice</p>	<p>DAW Belgium B.V. Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be</p>