

# Premium PU Prestige

Peinture d'intérieure extrêmement mate, légèrement isolante pour murs et plafond. Mise en œuvre sans raccords.



## Description de produit

Domaine d'utilisation

Pour surfaces lisses, soumises à des charges élevées, en gardant leur lissé. Pour un aspect raffiné, extrêmement mat.

Propriétés

- Diluable à l'eau
- Respectueuse de l'environnement, faible odeur
- Abrasion humide classe 1 conforme DIN-EN 13 300
- Pouvoir couvrant classe 2 conforme DIN-EN 13 300
- Légèrement isolante
- Simple à mettre en œuvre et sans raccords
- PU modifié

Matériau de base

acrylic pure

Conditionnement

■ **Standard et ColorExpress:**

1,25, 2,5, 5 en 10 litres

Teintes

Blanc et couleur

Le blanc constitue également la base 1 pour le système ColorExpress. Premium PU Prestige peut être teintée selon le système ColorExpress pour produire des teintes du nuancier Caparol 3D, parmi de nombreux autres.

Premium PU Prestige peut être teintée avec des couleurs de mélange Amphicolor ou CaparolColor.

Pour éviter les différences de couleur, la quantité totale requise doit être mélangée en une seule fois.

Les couleurs brillantes et intenses, comme le jaune, l'orange, le rouge, etc., présentent un faible pouvoir couvrant. Pour ces couleurs, il est donc recommandé d'appliquer une couche de préparation avec une couleur pastel comparable, couvrante, à base de blanc. Le cas échéant, une deuxième couche de finition peut être requise.

Degré de brillance

Mat : 1.2 GU/85° - 2.4 GU/60°

Stockage

Au frais mais à l'abri du gel.

Données techniques

Conformément à DIN 13300

Teneur en matières sèches en poids 60 % - en volume 40,7 %

■ Densité: Env. 1,3 g/cm<sup>3</sup>



## Application

Supports appropriés  
Préparation du support

Le support doit être sec et propre, et exempt de substances qui diminuent l'adhérence.

### Couches de plâtre minéral

Peindre les couches de plâtre fixes normalement absorbantes sans prétraitement. Enduire au préalable les couches de plâtre poreuses, sablonneuses ou absorbantes avec CapaTex Fix.

### Plâtre de gypse et enduits projetés

Enduire au préalable avec Premium Primer. Poncer les laitances éventuellement présentes sur le plâtre de gypse. Dépoussiérer la surface et l'enduire au préalable avec CapaTex Fix ou Caparol-Tiefgrund TB.

### Panneaux de gypse

Imprégner les panneaux absorbants avec CapaTex Fix ou Caparol-Tiefgrund TB. Poser une couche de fond avec Premium Primer sur les panneaux lisses fortement compactés.

### Panneaux de carton-plâtre

Meuler les barbes éventuellement présentes. Dépoussiérer la surface. Enduire au préalable les réparations en gypse mou avec Caparol-Tiefgrund TB. Enduire au préalable avec Premium Primer. Imprégner les panneaux avec des composants solubles dans l'eau qui se décolorent avec Aqua Inn.

### Béton

Éliminer les résidus éventuels de produit de décoffrage.

### Béton cellulaire

Enduire au préalable avec Capaplex dilué à l'eau en proportion de 1:3.

### Brique silico-calcaire ou brique

Peindre sans prétraitement.

### Couches de peinture bien adhérentes

Imprégner les surfaces mates, moyennement absorbantes avec Premium Primer. Poncer les surfaces brillantes et les couches de laqué, nettoyer et imprégner avec Capacryl Aqua UniPrimer.

### Couches de peinture mal adhérentes

Enlever complètement les couches mal adhérentes de laque, de peinture de dispersion, de crépi décoratif à résine synthétique. Poser une couche de fond avec CapaSil Primer sur les surfaces lisses faiblement absorbantes. Appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix sur les surfaces absorbantes, sablonneuses ou poreuses. Enlever par voie mécanique les couches de peinture minérale mal adhérentes et dépoussiérer la surface. Enduire au préalable avec Caparol-Tiefgrund TB.

### Détrempe

Éliminer complètement la détrempe par lavage. Enduire au préalable avec Caparol-Tiefgrund TB. Papier ingrains non peint, structuré ou autre en papier ou tissé de fibre de verre

### Peintre sans prétraitement

Papier peint mal adhérent

Enlever complètement le papier peint. Éliminer la colle et les résidus du papier de fond par lavage. Imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

### Surfaces avec nicotine, eau, suie ou graisse

Nettoyer la surface à l'eau additionnée d'un détergent courant. Enduire au préalable avec IsoGrund Ultra. Peindre les surfaces fortement encrassées avec IsoDeck ou IsoDeck Ultra.

### Petits dommages

Après le prétraitement requis, réparer les petits dommages avec un mastic Caparol Akkord, conformément aux prescriptions de mise en œuvre. Si nécessaire, appliquer encore un enduit primaire.

### Mastic acrylique

Laisser sécher le mastic non traité ou frais (env. 7 jours). Imprégner avec Premium Primer.

Méthode d'application

Appliquer Premium PU Prestige à la brosse, au rouleau ou avec un pistolet/airless.

### Airless :

Angle de pulvérisation 50°

Nozzle 0,015 - 0,017"

Pression 150-180 bars

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi. Respecter un temps d'attente de 12 heures entre deux couches de projection.

Système de couches

### Couche de fond et/ou intermédiaire

Appliquer une couche de fond et/ou intermédiaire de Premium PU Prestige, diluée avec maximum 5 % d'eau.

### Couche de fond et/ou couche de finition

Appliquer une couche de finition de Premium PU Prestige, diluée avec maximum 2 % d'eau.

# INFORMATION TECHNIQUE

Consommation	Env. 8-10 m <sup>2</sup> /l par couche sur un support lisse. Proportionnellement davantage sur un support rugueux.
Conditions de mise en œuvre	Minimum 5 °C pour la température ambiante et le support pendant la mise en œuvre et le séchage.
Séchage/Temps de séchage	À 20 °C et 65 % d'HR, sec au toucher et recouvrable après env. 10-12 h. Totalement sec, à charger et à nettoyer après env. 3 jours. Dans le cas de pollutions solubles dans l'eau il faut respecter un temps d'attente de 24h avant d'appliquer la couche suivante. Les températures plus basses et une hygrométrie plus élevée allongent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau savonneuse directement après l'emploi.
Remarques	Pour éviter les raccords, il faut travailler mouillé sur mouillé sans interruption.

## Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

### Conforme directive EU

Uniquement pour l'application professionnelle

Tenir hors de portée des enfants.

Ventiler suffisamment pendant la mise en œuvre et la phase de séchage.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la mise en œuvre du produit.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Ne pas jeter les résidus à l'égout ou dans la nature, mais éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Nettoyer les outils à l'eau et au savon immédiatement après l'emploi.

Ne pas respirer les brouillards.

Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one Peut produire une réaction allergique.

En cas d'ingestion accidentelle consulter le Poisoncentre 070/245 245

Elimination des déchets

Eliminer l'emballage/matériau conforme à la législation locale.

Valeur limite UE de COV

La valeur limite de COV pour ce type de produit (cat. A/a) est de maximum 30 g/l (2010). La teneur en SOV de ce produit est < 20 g/l.

Code produit peintures et laques

M-DF01

Centre Service Clients

### DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

## Information technique - Edition: 09-2018

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.

A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur [www.caparol.be](http://www.caparol.be).