

CapaMat ST

Absperrende, matte Innenwandfarbe, spannungsfrei. Ideal für Renovierung, sperrt Flecken ab.



Produktbeschreibung

Verarbeitungsfertig, ideal für Renovierung und schwierige Untergründe. Hervorragende Deckkraft und hoher Weissgrad, blockiert und sperrt viel Sorten Flecken ab schon ab der ersten Schicht. Für Räume die schnell wieder eingenommen werden müssen. Renovierung und Neubau.
Nur überstreichbar mit sichselbst.

Verwendungszweck

Innen

Eigenschaften

- Hervorragende absperrende Wirkung
- Spannungsfrei
- Snelle, einfache Verarbeitung und verarbeitungsfertig
- Lange Offenzeit, ansatzfrei zu verarbeiten
- Gerucharm
- Hoher Weissgrad, vergilbt nicht
- Füllend
- Einfach bei zu arbeiten, fast unsichtbar
- Nur überstreichbar durch sichselbst

Materialbasis

kalkhaltendes Öl

Verpackung/Gebindegrößen

5 l - 12.5 l

Farbtöne

weiss, Pastelfarben auf Anfrage

Glanzgrad

< 2,5 à 85° - sehr matt.

Bemerkung: totale Glanzlosigkeit nach vollständiger Trocknung und Verdunstung vom solvent.

nach DIN 13300/ISO 2813:2014

Lagerung

12 Monate in geschlossene Originalgebinde. Kinder unzugänglich lagern. Angebrochene Gebinde immer wieder gut verschließen.

Technische Daten

- Nassabrieb: R-Klasse 1
- Kontrastverhältnis: H₁₀ - Klasse 2
- Dichte: 1.56
- Gewicht Feststoffgehalt (nur FR): 73,2 % (Feststoffgehalt Volumen : 48,2 %)



Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Matte, gut haftende Anstriche, jeder Untergrund innen ausser Holz, Metall und PVC.
Nicht auf alkalische Untergründe (z.B. Zementputz, Beton...)

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken und tragfähig sowie frei von Schmutz und trennenden Substanzen sein.

Alte Anstriche, gut haftend	Sofort auftragen auf matte und schwach saugende Untergründe. Blinkende oder seidengänzende Untergründe schleifen und entstauben.	1 oder 2 unverdünnte Schichten CapaMat ST
Alte Anstriche, nicht gut haftend	Nicht gut haftende Anstriche entfernen.	
Untergründe mit Öl- oder Fettflecken	Entfetten mit einem geeigneten Produkt.	
Untergründe mit Nikotin-, Wasser- oder braune Flecken	Sorgfältig abstauben. Trocken abbürsten wenn nötig.	
Untergründe mit Rußflecken	Sorgfältig abstauben.	

Bemerkung: CapaMat ST kann auch aufgetragen werden of übliche Untergründe im Neubau.

Auftragsverfahren

Auf vorbereiteten Untergrund, 1 oder 2 Schichten auftragen, unverdünnt.

Verbrauch

9 à 11 m²/L (auf glattem Untergrund).
Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur über +3°C und unter +35°C, relative Luftfeuchtigkeit unter 70 %.

Trocknung/Trockenzeit

Bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit:
Oberflächentrocken: nach 4 bis 6 Stunden.
Überstreichbar durch sichselbst: nach 12 Stunden oder naß in naß wenn das Produkt mat anfängt zu werden.
Vollständig durchgetrocknet und belastbar : nach 2 Wochen.

Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trocknungszeiten.

Werkzeuge

Angepaste Bürste.
Roller 12 mm.
Airless : Spritzwinkel 50° / Düse 0,026-0,031" / Spritzdruck 150-180 bar

Werkzeugreinigung

Mit White Spirit unmittelbar nach Gebrauch.

Hinweis

Beim Auftrag auf die Wand, kann eine leichte Abzeichnung (Gefühl von mehlen) vorkommen bei Berührung bis zur vollständigen Aushärtung des Produktes (etwa 3 Wochen).

Hinweise

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

Entsorgung

Enthält: Alkydharz, Calciumcarbonat, Titandioxid, Silikate, mineralische Pigmente / Füllstoffe, Aliphaten, Wasser, Glykolether, Additive, .

Bei akzidentelles Verschlucken Antigiftzentrum anrufen 070/245 245

Verpackung und inhalt gemäß der lokalen Gesetzgebung.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

Für dieses Produkt (Kategorie A/g): max. 350 g/L (2010).VOS-Gehalt des Produktes: 350 g/L.

Deklaration der Inhaltsstoffe

Alkydharz, Calciumcarbonat, Titandioxid, Silikate, mineralische Pigmente / Füllstoffe, Aliphaten, Wasser, Glykolether, Additive

Technischer Beratungsservice

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be