

CapaTex Zwart

Polyvalente. Peinture intérieure à dispersion, très couvrante, prête à l'emploi. Sans solvants.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Pour des couches de peinture très couvrantes sur murs, plafonds et surfaces intérieures courantes. Idéal pour une peinture neuve ou des couches de rénovation.

Propriétés

- Diluable à l'eau
- Sans solvants, sans plastifiants
- De faible odeur et respectueux de l'environnement
- Valeur $\mu d < 0,1$ m
- Haut pouvoir couvrant
- Application facile

Matériau de base

Dispersion à base de résine synthétique

Conditionnement

■ 10 l

Teintes

noir

Degré de brillance

Mat (1,1 GU - 85°)

conforme DIN 13300/ISO 2813:2014

Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel.

Données techniques

Caractéristiques d'après la norme DIN EN 13 300 :

Lors de la mise à la teinte, les caractéristiques techniques peuvent varier.

- Abrasion humide: Classe 3, résistante à l'abrasion humide.
- Rapport de contraste: Pouvoir couvrant classe 2, avec une consommation de 140 ml/m²
- Granulométrie maximale: Grain fin (< 100 μ m)
- Densité: Env. 1,5 g/cm³
- Teneur en substance solide: en poids 61.8%
en volume 57%

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

extérieur 1	extérieur 2	intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3
-	-	+	+	+
(-) inadéquat / (○) partiellement approprié / (+) approprié				



Application

Supports appropriés	Les supports doivent être propres, secs et exempts de salissures et de substances qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence.
Préparation du support	<p>Enduits des groupes mortiers PII et PII conforme DIN EN 998-1/ Résistance à la tension avec min. 1,5N/mm²: Peindre les enduits adhérents, normalement absorbants sans préparation. Imprégner les enduits poreux et absorbants avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX.</p> <p>Enduits de plâtre du groupe mortiers PIV conforme DIN EN 13279/Résistance à la tension avec min. 2N/mm²: Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor. Poncer et dépolir les enduits de plâtre présentant une couche de frittage et appliquer une couche de fond avec Dupa Fix Grund.</p> <p>Placoplâtres: Imprégner les panneaux absorbants avec CapaTex Fix, CapaTex Fix THIX ou Dupa Fix Grund. Appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer pour améliorer l'adhérence sur les panneaux lisses, fort comprimés.</p> <p>Panneaux de plâtre (panneaux de plâtre enrobés de carton) : Poncer les aspérités. Dépolir. Imprégner les réparations avec Dupa Fix Grund. Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor. Sur les panneaux contenant des substances hydrosolubles et décolorantes, appliquer une couche de fond avec Aqua Inn.</p> <p>Béton : Éliminer d'éventuels résidus de huile de décoffrage.</p> <p>Béton cellulaire : Appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix of CapaTex Fix THIX, diluée à l'eau dans une proportion de 1:3.</p> <p>Maçonnerie en briques silico-calcaires et en briques: Peindre sans préparation.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Traiter directement les peintures mates et faiblement absorbantes. Dépolir les surfaces et couches de laque brillantes. Nettoyer et appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Éliminer les peintures à dispersion, laques ou enduits décoratifs à base de résine synthétique mal adhérents. Appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer sur les surfaces faiblement absorbantes ou lisses. Traiter les surfaces poreuses, pulvérulentes ou absorbantes avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes et dépolir les surfaces. Appliquer une couche de fond avec Dupa Fix Grund.</p> <p>Détrempes : Éliminer complètement la peinture par lavage à l'eau. Appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX.</p> <p>Papier ingrains, papier-peint à relief ou décoratif, non peint : Appliquer une couche avec CapaPrim Decor.</p> <p>Papiers-peints mal adhérents : Enlever complètement le papier-peint. Éliminer les résidus de colle et de maculature par lavage. Appliquer une couche de fond avec Dupa Fix Grund.</p> <p>Surfaces présentant des moisissures : Nettoyer avec un produit fongicide. Laisser sécher la surface et peindre avec une peinture murale fongicide de Caparol.</p> <p>Surfaces présentant des traces de nicotine, d'humidité, de suie ou de graisse : Laver à l'eau les taches de nicotine, de suie ou de graisse à l'aide d'un détergent ménager courant. Appliquer une couche de fond avec IsoGrund Ultra. Sur les surfaces très sales, appliquer une couche de peinture avec IsoDeck Ultra.</p> <p>Petites imperfections : Préparer le support selon les prescriptions, puis réparer avec Caparol Akkordspachtel en suivant les consignes d'utilisation. Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche de fond sur le support.</p>
Méthode d'application	A la brosse, au rouleau ou par projection avec des appareils Airless.
Système de couches	<p>Procédé Airless : Angle de projection : 50° Buse : 0,021–0,026 " Pression de projection : 150-180 bar</p> <p>Appliquer une couche épaisse et uniforme de CapaTex Zwart, diluée avec max. 5% d'eau. Appliquer sur les surfaces riches en contrastes, une couche de fond préalable, diluée avec 10 % d'eau au maximum.</p>

INFORMATION TECHNIQUE

Consommation	Env. 7 m ² /L par couche sur support lisse. Sur supports rugueux, consommation relativement plus élevée. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter
Conditions de mise en œuvre	Température ambiante et du support : +5 °C au minimum.
Séchage/Temps de séchage	A + 20 °C et 65% d'humidité relative de l'air : produit sec en surface et recouvrable après env. 3 jours. En cas de température inférieure et d'humidité de l'air plus importante, ces délais s'allongent.
Nettoyage des outils	Immédiatement après l'usage à l'eau.
Remarques	Pour éviter des reprises sur de grandes surfaces, appliquer sans interruption, mouillé-sur-mouillé, avec suffisamment de personnel. Pour une application par projection Airless, bien remuer la peinture. L'utilisation de Caparol-Tiefgrund à l'intérieur peut générer une odeur typique de solvants. Assurer une bonne ventilation. Dans les espaces sensibles, utiliser AmphiSilan-Putzfestiger, peu odorant. Pour les surfaces soumises à une luminosité défavorable (lumière rasante), nous recommandons l'utilisation du produit CapaSilan. Sur les teintes foncées, une sollicitation mécanique pourrait causer des taches brillantes. Appliquer une couche de finition avec PremiumColor.

Conseil

Certificats allemands	L'utilisation sans risque à l'intérieur a été testée par l'institut Fraunhofer Wilhelm-Klauditz (WKI) et certifiée par le sigle TÜV « testé non toxique ». Les agréments sont disponibles sur demande.
Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Conforme directive EU. Uniquement pour l'utilisation professionnelle. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.
Elimination des déchets	Laisser sécher les restes de peinture dans les emballages et éliminer via les canaux appropriés.
Valeur limite UE de COV	pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). La teneur en COV de ce produit est < 1 g/l.
Code produit peintures et laques	BSW20
Déclaration du contenu	résine vinyl-acétate, carbonate de calcium, pigment coloré anorganique, silicates, eau, additives, Agent de conservation
Centre Service Clients	DAW Belgium S.R.L Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

Information technique · Edition: 08-2022

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.