

# Capadecor® Diamonds

Pigment à lueur scintillante pour des finitions minces, transparentes à l'intérieur.

## Description de produit

Domaine d'utilisation  
 Propriétés  
 Conditionnement  
 Teintes  
 Stockage  
 Produits supplémentaires  
 Approprié conforme  
 Information Technique Nr. 606

Pigment à lueur scintillante, pour une est uniquement pour l'intérieur.

- pigment sec pour une application à l'intérieur
- à effet étincelant, également dans les produits mates
- dosage individuel jusqu'à 3 % au max.

75 g  
(unité d'emballage 4 x 75 g dans une boîte)

- étincellement argent
- étincellement or
- étincellement bronze

Au frais, au sec mais à l'abri du gel. Conservation : 12 mois dans l'emballage original, fermé.

- ArteLasur
- DecoLasur Glanzend
- DecoLasur Matt
- Capadecor VarioPutz
- Calcino Romantico
- PremiumColor<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> L'ajout dans les peintures intérieures - sauf PremiumColor - ne peut pas être recommandé sans autre en raison de la diversité des supports, des méthodes de mise en œuvre et de l'épaisseur individuelle des couches de produit. D'autres possibilités de combinaison doivent toujours être vérifiées par l'appliqueur à l'aide de la pose d'échantillons de surface sur place.

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
+	+	o	-	-

(-) impropre / (o) partiellement approprié / (+) approprié

## Application

Supports appropriés  
 Préparation du support

Conseiller l' Information Technique du produit à utiliser.

Conseiller l' Information Technique du produit à utiliser.



# INFORMATION TECHNIQUE

Proportion de mélange	Ajouter 3 % Capadecor Diamonds au max. Au produit à utiliser.  Dans le cas de Calcino Romantico le mélange doit se faire env. 2 à 3 jours avant l'application afin que le matériau peu revenir à la consistance pour application. Pendant le mélange prendre soin que Calcino Romantico n'est pas mélangé trop long et trop vite. Nous conseillons un temps de mélange de 1 minute au max. à env. 400 T-min.																																		
Méthode d'application	Conseiller l'Information Technique d'un des produits suivants avant l'application de Capadecor Diamonds:  ■ ArteLasur ■ DecoLasur Glänzend ■ DecoLasur Matt ■ VarioPutz ■ Calcino Romantico ■ PremiumColor  A l'application de pigments à effet les découpes doivent être traité au rouleau mouillé dans mouillé par après, en se chavauchant. Un traitement suivant au rouleau ou à la brosse de la couche de peinture en une direction n'est pas nécessaire. L'effet sera pire par ceci. Lorsqu'il est mélangé à des produits de teinte claire, l'effet scintillant peut être nettement moins prononcé que dans des teintes plus foncées. Cela vaut également pour l'augmentation du degré de brillance choisi.  Appliquer Capadecor Diamonds uniquement comme finition.																																		
Consommation	Une application avec 3 % au maximum est conseillée. Nous avisons toujours de faire un essai et de laisser juger le client le résultat final. <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Ajout en %</th><th colspan="6">Emballage</th></tr><tr><th>1,25 l</th><th>2,5 l</th><th>5,0 l</th><th>7,5 l</th><th>12,5 l/kg</th><th>15 kg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 %</td><td>13 g</td><td>25 g</td><td>50 g</td><td>75 g</td><td>125 g</td><td>150 g</td></tr><tr><td>2 %</td><td>25 g</td><td>50 g</td><td>100 g</td><td>150 g</td><td>250 g</td><td>300 g</td></tr><tr><td>3 %</td><td>38 g</td><td>75 g</td><td>150 g</td><td>225 g</td><td>375 g</td><td>450 g</td></tr></tbody></table>	Ajout en %	Emballage						1,25 l	2,5 l	5,0 l	7,5 l	12,5 l/kg	15 kg	1 %	13 g	25 g	50 g	75 g	125 g	150 g	2 %	25 g	50 g	100 g	150 g	250 g	300 g	3 %	38 g	75 g	150 g	225 g	375 g	450 g
Ajout en %	Emballage																																		
	1,25 l	2,5 l	5,0 l	7,5 l	12,5 l/kg	15 kg																													
1 %	13 g	25 g	50 g	75 g	125 g	150 g																													
2 %	25 g	50 g	100 g	150 g	250 g	300 g																													
3 %	38 g	75 g	150 g	225 g	375 g	450 g																													
Durée de vie	Les produits auxquels Capadecor Diamonds est ajouté doivent être appliqués dans la semaine. Un effet d'étincellement de produits ne pas encore appliqué ne peut pas être garanti.																																		
Nettoyage des outils	nettoyer immédiatement après l'emploi à l'eau savonneuse.																																		
Remarques	Capadecor pigments à effet sont livrés sous forme de poudre. Manier le produit soigneusement. Une utilisation inexacte peut produire des brumes.																																		

## Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Elimination des déchets

Déclaration du contenu

Centre Service Clients

### Uniquement pour l'application professionnelle

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Emballage /produit suivant la législation locale.

Polyester, résine époxydique et pigment métaux.

### DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

## Information technique - Edition: 04-2022

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.  
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur [www.caparol.be](http://www.caparol.be).