

# Trocknungsbeschleuniger P

Additief voor het versnellen van de filmvorming van Capatect AmphiSilan Fassadenputz K/FEIN bij minder gunstige weersomstandigheden

## Materiaal

Toepassing	De Trocknungsbeschleuniger P is een speciaal additief voor een doeltreffende versnelde filmvorming van de Capatect AmphiSilan Fassadenputz K/FEIN										
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Additief voor verwerking in het koelere seizoen</li> <li>■ Speciaal bij temperaturen van + 5 °C tot ca. + 15 °C</li> </ul>										
Materiaalbasis	Watergedragen polyacrylaatoplossing										
Verpakking	250 ml										
Kleur	Geel-bruin, transparant										
Opslag	Koel maar vorstvrij. De droogversneller heeft een beperkte opslagstabiliteit van max. 6 maanden, Let op de opdruk op het etiket.										
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soortelijke massa: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>										
Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>binnen 1</th> <th>binnen 2</th> <th>binnen 3</th> <th>buiten 1</th> <th>buiten 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) niet geschikt / (o) beperkt geschikt / (+) geschikt</p>	binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2	-	-	-	+	+
binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2							
-	-	-	+	+							

## Verwerking

Materiaalbereiding	<p><b>Dosering:</b> Een fles Trocknungsbeschleuniger P aan de emmer toevoegen, met een mixer homogeen mengen. Voeg voor gekleurde gevelproducten geen droogversneller toe voordat de kleurpasta's volledig ingemengd zijn.</p>
Mengverhouding	Per 25 kg, 250 ml (1 fles) Trocknungsbeschleuniger P toevoegen. Kan niet worden gebruikt in andere Caparol- of fabrieksmatig ingestelde Sprinter-producten.
Opbouw van het systeem	De applicatievoorschriften van Capatect AmphiSilan Fassadenputz, waaraan de droogversneller wordt toegevoegd, moeten altijd in acht worden genomen.
Verbruik	250 ml per emmer 25 kg. De Trocknungsbeschleuniger zorgt voor verdunning, hou daar aub rekening mee bij het instellen van de consistentie.
Verwerkingstijd	Verwerk product gemengd met Trocknungsbeschleuniger onmiddellijk.



# TECHNISCHE INFORMATIE 143

Verwerkingsomstandigheden	Minimale temperatuur voor verwerken en drogen: +5 °C tot +15 °C voor omgeving en ondergrond. De ondergrond moet droog en ijsvrij zijn. De technische informatie van de vermelde producten moet in acht worden genomen.
Wachttijd	Door het toevoegen van Trocknungsbeschleuniger P wordt een snellere oppervlakkige huidvorming bereikt. Het doordrogen en uitharden gebeurt door het afgeven van water, zodat in zeer vochtige omgeving een pleister wel degelijk langere tijd zacht kan blijven. De snellere huidvorming vertraagt het verdampen van het onderliggende water. Daarom moeten de vlakken in elk geval beschermd worden tegen mechanische belasting en afgeschermd worden tegen regenval met waterdichte stellingzeilen. Bij aanhoudende mist (100% luchtvochtigheid), is een volledige doordroging onmogelijk. In geval van twijfel omtrent de weersomstandigheden is het beter de werken uit te stellen. Op samenhangende of aangrenzende gevelvlakken enkel met hetzelfde materiaal (met of zonder toevoeging) werken. Dit geldt ook voor reparaties.
Droogtijd	Overschilderbaar na volledige droging. Droogtijden worden verlengd bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid.
Reinigen gereedschap	Met water reinigen
Opmerkingen	De ondergrondtemperatuur kan sterk verschillen van de buitenluchttemperatuur. De betrouwbaarheid van de verwerking neemt toe naarmate de temperatuur stijgt. Een onverstoord droogproces is te verzekeren.

## Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Mengsel op basis van aminoverbindingen. Gevaar. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het werken met dit product de huid grondig wassen. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
Afval	Verpakking en materiaal volgens de plaatselijke wetgeving.
EU-grenswaarde VOS	(cat. A/g): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.
Inhoudstoffen	Polyacrylaathars, Water,
Servicecentrum	<b>DAW Belgium B.V.</b> Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

## Technische informatie 143 · Edition: 11-2023

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.