

# Histolith® Trass-Vorspritzputz

Hydraulischer Spritzputzmörtel für außen und innen

## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	<p>Geeignet als Haftbrücke auf Mauerwerk im Histolith® Trass-Sanierputzsystems im Außen- und Innenbereich. Teilkomponente des Histolith® Trass-Sanierputzsystems.</p> <p>Aufbau und Schichtdicke des Histolith® Trass-Sanierputzsystems richten sich nach der im Mauerwerk vorhandenen Salzbelastung gemäß WTA-Merkblatt 2-9-20/D. Das Histolith® Trass-Sanierputzsystem ist geeignet zum Verputzen von feuchtem- und salzbelastetem Mauerwerk. Aufgrund des großen Porenvolumens werden bauschädliche Salze eingelagert. Auf diese Weise lässt sich auf feuchtem Mauerwerk eine ausblühfreie und trockene Oberfläche erzielen, wenn das Klima der Umgebung eine Austrocknung zulässt.</p>
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hohe Haftkraft am Untergrund</li> <li>■ Halbdeckend</li> <li>■ Frostbeständig</li> <li>■ Hand- und maschinenverarbeitbar</li> <li>■ Innen- und Außenanwendung</li> <li>■ Hydraulisch abbindend</li> </ul>
Materialbasis	Zement mit geringen organischen Zusätzen
Verpackung/Gebindegrößen	Sack 30 kg
Farbtöne	Grau
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, in original verschlossener Verpackung. Material verarbeiten innerhalb von 9 Monaten.
Technische Daten	<p>Normalputzmörtel (GP) nach DIN EN 998-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maximale Korngröße: ca. 3 mm</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda_{10 \text{ dry, mat}} \leq 1,00 \text{ W/(mK)}</math> für P=50 % nach DIN EN 1745</li> <li>■ Druckfestigkeit: Kategorie CS IV nach DIN EN 998-1 <math>\geq 6 \text{ N/mm}^2</math> nach DIN EN 1015-11</li> <li>■ Rohdichte: <math>\rho</math>: ca. <math>1,8 \text{ g/cm}^3</math> nach DIN EN 1015-10</li> <li>■ Haftzugfestigkeit: <math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math> nach DIN EN 1015-12 Bruchbild B</li> <li>■ Brandverhalten: Klasse A1 nach DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar)</li> </ul>
Ergänzungsprodukte	<p>Histolith® Trass-Porengrundputz                      Histolith® Trass-Sanierputz                      Histolith® Feinputz</p>



Hinweis

Angegebene Festwerte stellen Durchschnittswerte dar, die, bedingt durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe, von Lieferung zu Lieferung geringfügig abweichen können.

Eignung gemäß  
Technischer Information Nr. 606  
Definition der Einsatzbereiche

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	+	+	+
(-) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet				

## Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk auf Innen- und Außenflächen.

### Anwendungsgrenzen:

Das Histolith® Trass-Sanierputzsystem ist nicht geeignet zur Abdichtung erdberührter Bauteile gegen Druck-, Stauwasser und Bodenfeuchtigkeit. In diesen Fällen sind zuvor geeignete abdichtende Maßnahmen durchzuführen. Dies gilt auch bei sehr starker Mauerwerksdurchfeuchtung durch aufsteigende Feuchte. Im Sockelbereich darf kein direkter Kontakt mit Erdreich oder Belägen entstehen.

Das Histolith® Trass-Sanierputzsystem kann keine Schäden verhindern, die durch häufige Taupunktunterschreitungen entstehen.

Vorbereitende Arbeiten

Fensterbänke und Anbauteile abkleben.  
Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, lackierte, lasierte und eloxierte Flächen sorgfältig abdecken.

Untergrundvorbereitung

Schadhafte Putz mindestens 80 cm über den erkennbaren Schadensrand entfernen.  
Abgeschlagener salzhaltiger Altputz ist sofort zu beseitigen.  
Mürbe Teile, Schmutz, Staub, alte Bitumenanstriche und andere trennend wirkende Substanzen entfernen.

Schadhafte Mauerwerksfugen mindestens 20 mm tief freilegen.  
Das Mauerwerk gründlich mechanisch reinigen. Der Putzgrund muss tragfähig sein.  
Stark saugendes Mauerwerk vornässen (matt feucht).

Zu beachten ist die VOB Teil C, DIN 18350.

Materialzubereitung

30 kg Material (ein Sack) in ca. 7 l Wasser.

Das Material von Hand mit sauberem, kaltem Wasser zu einer klumpenfreien Masse angeteigen.  
Nach ca. 3-5 Minuten nochmals durcharbeiten. Falls erforderlich, ist die Konsistenz nach dieser Reifezeit mit etwas Wasser nachzustellen.

Witterungsabhängig beträgt die Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden (Topfzeit).  
Bereits angesteiftes Material keinesfalls mit Wasser wieder gangbar machen.

Auftragsverfahren

Material mit der Kelle halbdeckend in ca. 1 - 2 Kornstärken warzenförmig anwerfen.  
Die Fugen dürfen nicht vollständig mit Spritzbewurf verfüllt werden.

Schichtdicke

2-5 mm

Beschichtungsaufbau

- geringe Salzbelastung: Histolith® Trass-Vorspritzputz + Histolith® Trass-Sanierputz einlagig
- mittlerer Salzbelastung: Histolith® Trass-Vorspritzputz + Histolith® Trass-Sanierputz mehrlagig
- hohe Salzbelastung: Histolith® Trass-Vorspritzputz + Histolith® Trass-Porengrundputz + Histolith® Trass-Sanierputz

Auf die Systemaufbauten kann zusätzlich Histolith® Feinputz aufgetragen werden. Bei einer Gesamtputzdicke von mehr als 30 mm ist als Grundputz zum Ausgleich des Mauerwerks stets Histolith® Trass-Porengrundputz zu verwenden.

Im Außenbereich ist eine Beschichtung notwendig. Beschichtung nur mit hoch wasserdampfdurchlässigen Farben, empfohlen werden Histolith® Dispersionssilikatfarben und Histolith® Kalkfarben. Eine zusätzliche Vorbehandlung mit Histolith® Fluat vermindert das Risiko von Kalkausblühungen.

Verbrauch

- ca. 5,0 kg/m<sup>2</sup>

Bei diesen Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte.  
Objektabhängige oder verarbeitungsbedingte Abweichungen sind zu berücksichtigen.

Witterungsbedingungen

Während der Verarbeitung- und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C und über +30 °C liegen. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind geeignete Maßnahmen zum Schutz der bearbeiteten Fassadenflächen zu treffen.

Trocknung/Trockenzeit

Die Wartezeit zur Überarbeitung ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchte, Luftbewegung, Sonneneinstrahlung und Auftragsdicke. Die Angaben dienen daher als Orientierung.

Folgende Wartezeiten sind vor Auftrag der nächsten Schicht einzuhalten:

- Histolith® Trass-Vorspritzputz: mind. 1 Tag bis zur Helltrocknung
- Histolith® Trass-Porengrundputz: Richtwert 1 Tag pro mm Schichtdicke
- Histolith® Trass-Sanierputz: einlagig: 3-7 Tage, zweilagig: erste Lage 1-4 Tage, zweite Lage 3-7 Tage
- Deckbeschichtung auf Histolith® Trass-Sanierputz: Richtwert 1 Tag pro mm Schichtdicke (besonders bei Schichtdicken über 20 mm)
- Histolith® Feinputz: nach 7 Tagen überstreichbar

Während der Trockenzeit sind die behandelten Flächen vor raschem Austrocknen zu schützen. Ggf. Flächen durch vorsichtiges Benetzen feucht halten.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben.

## Hinweise

Gefahrenhinweise/  
Sicherheitsratschläge  
(Stand bei Drucklegung)

Verursacht Hautreizungen. - Verursacht schwere Augenschäden. - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Staub oder Nebel nicht einatmen. - Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. - Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

Entsorgung

Kann nach Verfestigung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden.

Giscode

ZP1

Produkt-Code Farben und Lacke

VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: Dieses Produkt enthält max. 1 g/l.

Deklaration der Inhaltsstoffe

Zement, Calciumhydroxid, Calciumcarbonat, Additive.

Nähere Angaben

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Technischer Beratungsservice

**DAW Belgium B.V.**

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be