

# Caparol Fassaden-Feinspachtel

Enduit fin synthétique, prêt à l'emploi

## Description de produit

Domaine d'utilisation

Enduit fin facile à appliquer par épaisseur de couche d'1 mm max., pour la réparation de petites imperfections et irrégularités dans le crépi et le béton, pour le lissage et l'égalisation de surfaces fines hétérogènes ainsi que pour le lissage du béton. Epaisseur de couche maximale : 1 mm.

Propriétés

- Résistant aux intempéries, de faible odeur et respectueux de l'environnement
- Lissage à « zéro »
- Application facile
- Bonne adhérence au support

Matériau de base

Dispersion synthétique conformément à la norme DIN 55945.

Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel.

Données techniques

- Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion  $s_0H_2O$ : Perméabilité à la vapeur d'eau: < 0,14 m(haut), classe: V<sub>1</sub>  
Perméable à l'eau (valeur w): > 0,1 - ≤ 0,5 [kg/(m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup>)] (moyen), classe: W<sub>2</sub>

Produits supplémentaires

Histolith Antiklasur

Approprié conforme Information Technique Nr. 606

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
-	○	○	+	+

(-) impropre / (○) partiellement approprié / (+) approprié

## Application

Supports appropriés

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture. Cf. VOB, Partie C, DIN 18363, Alinéa 3.

Préparation du support

### Enduits des groupes de mortier CSII et CSIII:

Bien laisser sécher les enduits neufs, pendant 2 semaines en règle générale, à environ 20°C avec une humidité relative de l'air de 65% avant la mise en peinture. En cas de conditions climatiques défavorables, de vent ou de pluie par exemple, des temps d'attente significativement plus longs doivent être observés. Les réparations doivent être complètement sec.



## Sur les enduits à porosité grossière, absorbants, légèrement sableux ou anciens :

Les surfaces enduites doivent être bien durcies et sèches. Appliquer une couche de fond OptiSilan TiefGrund sur les surfaces poreuses rugueuses, légèrement pulvérulentes, absorbantes ou sur les enduits anciens. Appliquer une couche de fond de Dupa Fix Grund sur les supports critiques.

## Béton :

Nettoyer les surfaces de béton présentant des salissures ou des couches farinantes mécaniquement ou au jet d'eau sous pression en respectant les prescriptions légales. Appliquer une couche de fond PutzGrund 610 sur les surfaces faiblement absorbantes et/ou lisses. Appliquer une couche de fond OptiSilan TiefGrund sur les surfaces poreuses rugueuses, légèrement pulvérulentes ou absorbantes. Appliquer une couche de fond de Dupa Fix Grund sur les surfaces farinantes.

## Peintures de dispersion bien adhérentes :

Nettoyer les couches de peinture à dispersion crayeuses au jet d'eau sous pression en respectant les prescriptions légales. Poncer les surfaces brillantes. Appliquer une couche de fond avec PutzGrund 610.

## Peintures dispersion, peintures laques ou enduits à base de résine synthétique mal adhérents :

Eliminer les peintures en utilisant la méthode appropriée, par ex. mécaniquement ou en découpant et en nettoyant au jet d'eau chaude à haute pression dans le respect des prescriptions légales. Appliquer une couche de fond PutzGrund 610 sur les surfaces faiblement absorbantes et/ou lisses. Appliquer une couche de fond Dupa Fix Grund sur les surfaces farinantes, pulvérulentes et absorbantes.

Méthode d'application

A la spatule ou à la truelle. Lisser de nouveau l'enduit après un revêtement léger. Caparol Fassaden-Feinspachtel se ponce facilement une fois sec.

## Epaisseur de couche :

L'épaisseur de couche optimale se situe entre 0,5 et 1 mm. L'épaisseur de chaque couche ne peut dépasser 1 mm. Caparol Fassaden-Feinspachtel peut être lissée à zéro.

Système de couches

## Traitement ultérieur :

Caparol Fassaden-Feinspachtel peut être recouvert après env. 24 heures à une température de 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. En cas de température inférieure et d'humidité de l'air plus importante, ces délais s'allongent. Les surfaces égalisées doivent être imprégnées avant l'application de la couche de finition avec CapaGrund Universal selon le produit de revêtement utilisé. Un enduit non poncé recouvrant une surface complète peut être recouvert sans traitement préalable. Appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix ThiX sur les enduits poncés. En cas d'enduits à base de résine synthétique, il faut appliquer une couche de fond avec PutzGrund 610.

Consommation

Suivant la technique d'application et l'épaisseur de couche, env. 500–800 g/m<sup>2</sup> et plus.

Conditions de mise en œuvre

## Température minimale pour l'application et le séchage :

Température ambiante et du support : +5 °C

Nettoyage des outils

Immédiatement après l'emploi à l'eau

Remarques

Fassadenfeinspachtel est une couche intermédiaire et doit être recouverte de produits pour façades résistants aux intempéries.

Une application sur de grandes surfaces contiguës n'est pas recommandée en raison de la faible épaisseur de la couche.

Il faut tenir compte du fait que de fines fissures de retrait ne peuvent pas être totalement exclues dans le cas de structures lissées ou feutrées. Celles-ci ne constituent toutefois pas un défaut critiquable.

L'utilisation de charges et de granulats naturels peut entraîner de légères variations de teinte. C'est pourquoi, sur des surfaces contiguës, il ne faut utiliser que des matériaux ayant le même numéro de production ou mélanger au préalable des matériaux ayant des numéros de production différents.

Protéger les travaux contre les intempéries : Lors des travaux, en particulier dans les teintes foncées, la surface de la façade à revêtir doit être protégée du rayonnement direct du soleil (par ex. avec des filets). Les conditions météorologiques locales doivent être prises en compte.

Travaux préparatoires dans les niches et les retraits : Les niches d'embrasure doivent être revêtues lors d'une première opération séparée. Le revêtement de la surface de régulation de la façade peut alors être effectué plus rapidement, ce qui minimise le risque de formation d'une peau des matériaux présentés.

Ne pas appliquer des couches de fond à base de solvants sur Caparol Fassaden-Feinspachtel.

## Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Conforme directive EU

# INFORMATION TECHNIQUE

## Uniquement pour l'application professionnelle

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

En cas d'ingestion accidentelle, consultez le Centre Antipoison 070/245 245.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériaux liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures en phase aqueuse. Les restes de matériaux secs peuvent être éliminés comme peintures durcies ou comme ordures ménagères.

Code produit peintures et laques

BSW20

Déclaration du contenu

Résine acrylique, carbonate de calcium, silicates, eau, glycols, éthers de glycol, additives, Agent de conservation

Centre Service Clients

**DAW Belgium S.R.L**

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: [info-tech@daw.be](mailto:info-tech@daw.be)

[www.caparol.be](http://www.caparol.be)

## Information technique · Edition: 01-2022

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.

A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur [www.caparol.be](http://www.caparol.be).