

Capadur Parkett- und SiegelLack

Vernis mono-composant transparent, pour parquet, bois et surfaces laquées à l'intérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Pour la vitrification transparente des sols en bois et en liège dans les habitats privés. Approprié également pour la vitrification des surfaces laquées et lasurées à l'intérieur.

Propriétés

- Très robuste
- Bon pouvoir garnissant
- Séchage rapide
- Très élastique
- Résistant aux nettoyeurs ménagers courants
- Diluable à l'eau
- Mono-composant
- Applicable sur de grandes surfaces sans reprises
- Adapté aux jouets pour enfants, conformément à la norme DIN EN 71-3

Matériau de base

Polyuréthane mono-composant, diluable à l'eau

Teintes

Transparent

La laque à l'état liquide et lors de l'application est d'apparence laiteuse, mais elle devient tout à fait incolore après séchage (sur les supports blancs, la teinte jaunit légèrement).

Degré de brillance

Très brillant, mat satiné

Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel.
Conserver les récipients bien fermés.

Données techniques

Extrait sec:
%poids: 29
%volume: 27

- Densité: Env. 1,0 g/cm³
- Teneur en substance solide: Env. 30 Gew.-%

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
+	+	+	-	-
(–) impropre / (○) partiellement approprié / (+) approprié				



Application

Supports appropriés	Sols en bois, parquets, plaques OBS, escaliers et autres surfaces en bois. Surfaces laquées ou lasurées. Le support doit être propre, sec et exempt de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence. Ne pas utiliser sur des teintures hydrosolubles. Sur les sols déjà vernis, il faut impérativement vérifier l'adhésion après un essai préalable.								
Préparation du support	Nettoyer et poncer en profondeur les surfaces à vernir. Éliminer complètement les anciennes laques par ponçage. Poncer les laques et lasures avec des disques de ponçage par exemple.								
Méthode d'application	<p>Application : Bien mélanger Capadur Parkett- und SiegelLack avant emploi. Si besoin, diluer la couche de fond avec max. 20% d'eau. Appliquer uniformément Capadur Parkett- und SiegelLack avec une brosse à vitrifier, un pinceau ou un rouleau.</p> <p>Sur des supports en bois non traités, appliquer 2-3 couches selon le pouvoir absorbant du support. Sur les panneaux OSB, appliquer 3-4 couches. Sur les parquets flottants, les sols stratifiés et les surfaces laquées, appliquer 1 couche de finition.</p>								
Consommation	Env. 100–150 ml/m ² par couche, selon la structure de la surface et le pouvoir absorbant du support.								
Conditions de mise en œuvre	<p>Températures ambiante, du produit et du support : Min. 12 °C Zone favorable: 15 °C - 25 °C. humidité relative de l'air: ≤ 70%</p>								
Séchage/Temps de séchage	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A 20 °C et 65 % humidité relative de l'air</th> <th>ponçable et recouvrable</th> <th>résistant aux charges</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>après heures</td> <td>12</td> <td>24 – 36</td> </tr> </tbody> </table>			A 20 °C et 65 % humidité relative de l'air	ponçable et recouvrable	résistant aux charges	après heures	12	24 – 36
A 20 °C et 65 % humidité relative de l'air	ponçable et recouvrable	résistant aux charges							
après heures	12	24 – 36							
Remarques	<p>Après un temps de séchage d'une semaine, la surface peut être nettoyée à l'eau et au détergent doux et recouverte de tapis.</p> <p>Nettoyage et entretien : Nettoyer Capadur Parkett- und SiegelLack avec un balai de crin ou un aspirateur. Ôter les salissures avec un linge humide. Un détergent ménager pour sols synthétiques peut également être ajouté à l'eau de mouillage. Respecter les consignes d'utilisation du fabricant du détergent.</p> <p>Ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants. Dans les zones particulièrement sujettes aux salissures, par ex. les couloirs et porte d'entrée, disposer des paillasons. Mettre des protections de feutre sous les pieds des meubles et utiliser des roulettes de chaises souples – et, idéalement, des bouchons anti-griffe sous les chaises de bureaux.</p>								

Conseil

Attention (réglementation en vigueur lors de l'impression)	<p>Conforme directive EU</p> <p>Uniquement pour l'application professionnelle</p> <p>En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Pendant le ponçage porter un filtre à poussière P2. Porter un filtre combin A2/P2. Informations complémentaires : Voir fiche de sécurité.</p> <p>Contient: 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-on, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une réaction allergique.</p>		
Élimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériau liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures en phase aqueuse. Les restes de matériau secs peuvent être éliminés comme peintures durcies ou comme ordures ménagères.		
Valeur limite UE de COV	Pour ce produit (cat. A/i) : Max. 140 g/l (2010). Teneur en COV de ce produit : max. 140 g/l		
Giscode	W2		
Déclaration du contenu	Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one Peut produire une réaction allergique.		
Centre Service Clients	<p>DAW Belgium S.R.L Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be</p>		



Information technique · Edition: 04-2023

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.

A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.